Caparol Glättspachtel

Paruoštas naudoti, pastos pavidalo dispersinis glaistas vidaus darbams

Produkto aprašymas

Paskirtis	**Caparol Glättspachtel -** universalus glaistas, skirtas dideliems nelygumams, tuštumėlėms ir nusėdimo įtrūkiams užtaisyti, taip pat išlyginti betoninius, grublėtus ar pažeistus tinko paviršius.
Savybės	■ Tausojantis aplinką, vandens pagrindu, silpno kvapo ■ Gerai sukimba su pagrindais ■ Išdžiūvęs tampa labai kietas, nesuslūgsta ■ Išdžiūvęs - šlifuojamas, drėgnas - užtrinamas veltinio trintuve ■ Difuziškas ■ Elastingas dengiant ir išlyginant
Pagrindinė medžiaga	Sintetinė dispersija pagal DIN 55945
Pakuotė/indų talpa	25 kg kibiras
Spalvos	Šviesiai pilkas Tonuojamas spalvinamaisiais dažais „CaparolColor-" arba „AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben" (ne daugiau kaip 5 %)
Blizgesio laipsnis	Matinis
Laikymas	Vėsiai, bet ne šaltyje

Dengimas

Tinkami pagrindai	Pagrindai turi būti švarūs, sausi, be birių, sukibtį mažinančių dalelių. Priklausomai nuo pagrindo būklės, savybių, prieš glaistymą pagrindą būtina nugruntuoti tinkamu gruntu (žr. techninę informaciją 650 „Pagrindai ir jų paruošimas"). Blizgius, apkrovą išlaikančius senų dangų sluoksnius reikia pašiaušti (pašlifuoti).
Dengimo būdas	**Išlyginamasis glaistymas rankiniu būdu:** Caparol Glättspachtel glaistą prieš dengiant kruopščiai išmaišyti. Dengti plienine glaistykle arba sepcialiu voleliu. Paviršiui išdžiūvus, nušlifuoti sausuoju būdu arba, šiek tiek sudrėkinus, užtrinti veltinio trintuve. Caparol Glättspachtel galima dengti ir purkštuvais, nustačius atitinkamą konsistenciją (t.y. atskiedus vandeniu iki 5-10 %).

CAPAROL

Tinkami įrankiai:
Tinkavimo mašinos ir galingi beoriai purkštuvai
Iš beorių purkštuvų pašalinami visi filtrai
Purkštukai 0,035–0,043 colių
Slėgis 150–180 bar
Purškiant glaistą beoriais purkštuvais, naudoti antgalius su didesnėmis angomis.
Optimaliam darbui purškiant medžiagos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10 °C.

Sluoksnių sandara

Kitų sluoksnių dengimas
Caparol Glättspachtel nuglaistytus paviršius, kai visiškai išdžiūsta, galima dažyti tinkamais Caparol dispersiniais, lateksiniais arba Capacryl akriliniais emaliniais dažais be paruošiamojo gruntavimo. Prieš dengiant Sylitol Bio-Innenfarbe dažais, paviršių būtina nugruntuoti Caparol-Haftgrund.

Prieš dengiant plastikinėmis medžiagomis arba stiklo audinio tapetais, taip pat tekstiliniais apmušalais, paviršių nugruntuoti Caparol-Haftgrund, o prieš tinkuojant sintetinės dervos tinku, gruntuoti Putzgrund 610.

Sąnaudos

Apie 1800 g/m^2/1mm storio sluoksniui

Dengimo sąlygos

Pagrindo ir oro temperatūra dengiant ir džiūstant
turi būti ne žemesnė kaip +5°C

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Priklausomai nuo oro drėgmės, temperatūros ir sluoksnio storio, paviršius išdžiūsta per 12-48 val.

Įrankių plovimas

Baigus darbus, įrankius išplauti vandeniu.

Nuorodos

Caparol Glättspachtel negalima naudoti drėgnose patalpose.
Dėl gamyboje naudojamų natūralių užpildų galimi nedideli atspalvių skirtumai.

Ant tankių, silpnai įgeriančių pagrindų gali susidaryti mažų pūslelių. Jas galima pašalinti dar kartą nuglaisčius paviršių. Kada perglaistyti, priklauso nuo temperatūros ir oro drėgmės. Jeigu po pakartotinio glaistymo vėl atsiranda pūslelių, vadinasi, buvo perglaistyta per anksti, todėl procesą reikia pakartoti.
Dengiant grubios, stambios faktūros pagrindus, gali tekti glaistyti pakartotinai.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Glaistymo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dirbant nerekomenduojama valgyti, gerti ar rūkyti. Patekus į akis, ant odos iškart nuplauti švariu vandeniu. Saugoti, kad nepatektų į vandens telkinius, kanalizaciją, nesusigertų į žemę.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip dažų vandens pagrindu atliekos, sudžiūvę – kaip statybinės arba buitinės atliekos.

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt