


Caparol Putzgrund

Skiedžiami vandeniu, sukibtį gerinantys ir užpildantys specialūs gruntiniai dažai apkrovą išlaikantiems išorės bei vidaus mineraliniams pagrindams



Produkto aprašymas

Paskirtis	<p>Apkrovą išlaikantiems, mineraliniams vidaus ir išorės paviršiams padengti dengiamuoju, neslidžiu grunto sluoksniu. Specialiai naudojamas kaip sukibtį gerinantis paruošiamasis grunto sluoksnis, prieš dengiant sintetinės ir silikoninės dervos tinko, dispersinio – silikatinio tinko, mineralinio tinko arba spalvotųjų akmenukų tinko sluoksnius, palengvinantis šių statybinių medžiagų dengimą ir jų faktūros išryškinimą bei garantuojantis didesnį darbo našumą. Tinka „Capatect-WDV“ sudėtinių termoizoliacinių sistemų A ir B variantams, taip pat „Capatect-VHF“ (pakabinamų fasadų) sistemos A ir B variantams (žr. lentelę).</p> <p>Išorėje papildomai sumažinama apatinio tinko vandens įgertis, nes per faktūrinio tinko trūkumus prasiskverbusį vandenį sulaiko apatinis tinkas.</p> <p>„Putzgrund 610“ gruntiniai dažai taip pat naudojami kaip faktūrą (vadinamąją šepetio potėpių), suteikiantis grunto sluoksnis, dengiant „Arte-Lasur“ ir „Deco-Lasur“ ir kaip gruntas, dengiant „Capadecor-Putz“ ir „Capdecor Calcino-Dekor“.</p>
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> ■ Atsparūs oro veiksniams. ■ Hidrofobiški. ■ Geros dengiamosios gebos. ■ Tvirtai sukimbantys. ■ Skiedžiami vandeniu. ■ Nekenkiantys aplinkai ir silpno kvapo. ■ Spalvinami „ColorExpress“ sistema. ■ Reakcija į gaisrą: nedegi arba sunkiai užsidegantis pagal esamos „Capatect-WDV“ sudėtinės termoizoliacinės sistemos ir „Capatect-VHF“ pakabinamų fasadų sistemos sandarą.
Pagrindinė medžiaga	Sintetinių medžiagų dispersija pagal DIN 55 945.
Pakuotė/ indų talpa	8 kg, 16 kg, 25 kg.
Spalvos	<p>Balta.</p> <p>„Putzgrund 610“ gruntiniai dažaispalvinami iki 25% „CaparolColor Vollton - und Abtönfarben“ (anksčiau „Alpinacolor“ dažai) arba „AVA-Amphibolin Vollton - und Abtönfarben“ spalvinamųjų dažų.</p> <p>„Putzgrund 610“ spalvinami mašinomis „ColorExpress“ sistema pagal visus paklausius spalvynus šviesiomis, maždaug iki 70 šviesumo kodo spalvomis.</p>
Laikymas	Vėsiai, bet ne šaltyje.
Techniniai duomenys	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tankis: apie 1,6 g/ cm³



Dengimas

Pagrindo paruošimas

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18 363, 3 pastr. nuorodų.
Ar tinka dengti įvairius pagrindus ir kaip juos paruošti, žr. techninę informaciją Nr. 650 „Pagrindai ir jų išankstinis paruošimas“.
Naują mineralinį tinką, taip pat ir gruntinį tinką, nelygu koks metų laikas ir temperatūra, palikti nepadengtą ne trumpiau kaip 2-4 sav.

Dengimo būdas

Viršutinis tinkas			Tinko spalva	Antras Putzgrund 610 sluoksniu:										
				190	186M	133 LEICHT	700	699	Carbon-Spachtel	CarboNit	ArmaReno Sockel	Socket-flex	OrCa-Spachtel	
Paruoštas dengti	620	Capatect-Fassadenputz R und K	Baltas spalvotas	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2	1 2	-	
	626	AmphiSilan-Fassadenputz R und K	Baltas spalvotas	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2	1 2	--	
	120	Sylitol-Fassadenputz R und K	Baltas spalvotas	3, 4 2,3,4	3, 4 3, 4	3, 4 2, 3, 4	3, 4 2, 3, 4	1 2	1 2	1 2	3, 4 2, 3, 4	1 2	--	
	692	Capatect-Faschenputz K10	Baltas spalvotas	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2	--	--	
	687	Capatect-Fassadenputz Fein	Baltas spalvotas	1 1	1 1	1 1	1 1	4 4	4 4	4 4	1 1	1 2	--	
	691	Capatect-Buntstein-Sockelputz	Spalvotas	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	--
	860/870	Capatect-CS-Strukturputze	Baltas spalvotas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	--
	628	ThermoSan-FassadenputzNQ-G	Baltas spalvotas	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	4 2	1 2	1 2	5 5
Prekinis sausasis skiedinys	135	Capatect-Mineral-Leichtputz R und K	Baltas spalvotas	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	—	—	—	3, 4 3, 4	--	--	
	146	Capatect-Mineralputz R und K	Baltas spalvotas	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	—	—	—	3, 4 3, 4	--	--	
	134	Capatect-Modellier- und Spachtelputz	Baltas spalvotas	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	—	—	—	3, 4 3, 4	--	--	
	700	Capatect-ArmaReno	Baltas	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	-	-	-	3, 4	--	--	
	195	Capatect-Feinspachtel	Baltas	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	-	-	-	3, 4	--	--	
	148	Capatect-Edelkratzputz K40	Baltas spalvotas	—	—	3, 4 3, 4	—	—	—	—	—	--	--	
	05-24	Capatect-ArmaRenoSockel	Baltas spalvotas	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	--	--	--	--	3, 4 3, 4	--	--	

1 = gruntuoti reikia

2 = gruntuoti viršutinio tinko spalvos gruntu

3 = gruntuoti kaip priešgaisrine užtvara šiltu ir labai karštu oru

4 = gruntuoti reikia tik tuo atveju, jei armavimo sluoksniu buvo neapsaugotas ir yra pažeistas atmosferos veiksnių dėl ilgos prastovos (pvz. nutraukus darbus žiemą)

-- = negalimas derinys

Skiedimas

Skiesti tik vandeniu.

Sluoksnių sandara	Stambiai akytus, truputį birius arba sugeriančius paviršius gruntuoti „OptiGrund E.L.F.“. Birius, tepančius tinkus gruntuoti „Dupa-grund“; „WDV“ sudėtinėse termoizoliacinėse sistemose – „AmphiSilan-Putzfestiger“. Minkštus gipsinius pagrindus ir gipsines plokštes (gipskartonio) gruntuoti „Caparol - Tiefgrund TB“. Pagrindus su vandenyje tirpstančiomis, dažančiomis medžiagomis gruntuoti „Caparol - Filtergrund grob“. Normaliai sugeriančius, apkrovą išlaikančius paviršius dengti be paruošiamojo gruntavimo. Grunto ir tarpinį sluoksnį dengti atskiedus iki 10% vandens iki reikiamos konsistencijos. Prieš dengiant dažytus sintetinės ir silikoninės dervos tinko, dispersinio – silikatinio tinko, mineralinio tinko arba spalvotųjų akmenukų tinko sluoksnius, „Putzgrund 610“ nuspalvinamas ta pačia spalva kaip ir baigiamasis sluoksnis. Kaip dengti, prieš dengiant „Capa-stone“, žr. techninę informaciją Nr. 230.
Sąnaudos	Dengiant lygus paviršius, apie 250 – 350 g/m ² , nelygu pagrindas ir naudojimas, dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.
Dengimo sąlygos	Aplinkos ir pagrindo temperatūra: Turi būti ne žemesnė kaip + 5 °C
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Kai oro temperatūra +20 °C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių galima dengti po 12 val. Kai temperatūra žemesnė, džiūsta ilgiau.
Įrankiai	„Putzgrund 610“ galima dengti voleliu, teptuku ir tinkamais purkštuvais. Panaudotus įrankius iškart išplauti vandeniu.
Nuorodos	„Putzgrund 610“ netinka horizontaliems paviršiams, veikiamiems vandens apkrovos. Naudojant „Caparol - Tiefgrund TB“ patalpose, gali atsirasti būdingas tirpiklio kvapas, todėl reikia gerai vėdinti. Patalpose, kurioms keliama dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo, be aromatinių junginių „AmphiSilan – Putzfestiger“.

Nuorodos

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Specifinėms savybėms išlaikyti „Putzgrund 610“ spalvinti tik „CaparolColor Vollton - und Abtönfarben“ (anksčiau „Alpinacolor“ dažai) arba „AVA - Amphibolin Vollton - und Abtönfarben“ spalvinamaisiais dažais arba spalvinimo įrenginiu „ColorExpress“ sistema. Nemaišyti su jokiais kitomis medžiagomis.
Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
Atliekų tvarkymas	Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip vandeninių dažų atliekas, sudžiūvusius medžiagos likučius – kaip sukietėjusius dažus arba buitines atliekas.
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis	Šiame produkte (kateg. A/a): 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 10 g/l.
Produkto kodas (dažai ir emaliai)	M-GP01
Sudėtinių medžiagų deklaracija	Akrilinės dervos dispersija, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, plėvėdaris, priedai, konservantai.
Techninė konsultacija	Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.
Klientų aptarnavimo centras	UAB „Caparol Lietuva“ , Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, Tel. 8 5 2602015, Fax. 8 5 2639283, El.paštas: info@caparol.lt www.caparol.lt