

# Latex Samt 10

Šilko matiškumo lateksiniai dažai. 1 atsparumo šlapiam trynimui klasė, atitinka atsparumą dilimui pagal DIN 53778.



## Produkto aprašymas

Paskirtis	Apkrovų veikiamiems vidaus paviršiams, dengiamiems šilko matiškumo baigiamąja danga. Ypač tinka dažyti faktūrinius pagrindus, pvz., šiurkštaus pluošto, reljefinius ir spautus tapetus, taip pat „Capaver Glasgewebe-Wandbeläge“ stiklo pluošto apmušalus.
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Skiedžiami vandeniu, nekenkia aplinkai, silpno kvapo.</li> <li>■ Be pajuodavimą sukeliančių medžiagų.</li> <li>■ Difuziški.</li> <li>■ <math>s_d</math> reikšmė &lt; 0,2 m.</li> <li>■ Išsaugo faktūrą.</li> <li>■ Lengvai dengiami.</li> <li>■ Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių, be tirpiklių.</li> <li>■ Labai gerai valomi ir atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms ir buitiniams valikliams.</li> </ul>
Pagrindinė medžiaga	Sintetinės medžiagos lateksas pagal DIN 55945.
Pakuotė/indų talpa	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Standartinė prekė:</b> 12,5 l, <u>Airfix</u>: 25 l statinaitė</li> <li>■ <b>Pakuotė, skirta spalvinti „ColorExpress“:</b> 5 l, 12,5 l</li> </ul>
Spalvos	<p>Balta</p> <p>Spalvinama „AmphiColor Vollton – und Abtönfarben“ arba „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben“ spalvinamaisiais dažais. Spalvinant patiems, kad nebūtų atspalvio skirtumo, dažus sumaišyti vienus su kitais, kol bus gautas reikiamas dažų kiekis. Perkant 100 litrų ar daugiau vienos spalvos dažų, galima užsisakyti dažus nuspalvinti gamykloje.</p> <p>„Latex Samt 10“ dažai spalvinami „ColorExpress-System“ įrenginiais visomis paklausiomis paletės spalvomis. Norint išvengti spalvinimo klaidos, prieš dažant patikrinti, ar tiksliai nuspalvinta. Greta esantiems paviršiams naudoti tik vienos partijos dažus.</p> <p>Dažant silpnai dengiančiomis spalvomis (raudonos, oranžinės, geltonos spalvos dažais) rekomenduojama gruntuoti prie gruntavimo sistemos derinčios spalvos „Caparol-Haftgrund“ gruntu. Atitinkamos gruntavimo sistemos spalvos gaunamos „ColorExpress“ spalvinimo technika. Prireikus, dengti antrą dengiamąjį sluoksnį.</p>
Blizgesio laipsnis	Šilko matiškumo (matiniai pagal DIN EN 13 300).
Laikymas	Vėsiai, bet ne šaltyje.



Techniniai duomenys

## Parametrai pagal DIN EN 13300:

nuspalvinus, gali atsirasti nuokrypių nuo techninių parametų.

- Šlapias trynimas: 1 klasė, atitinka atsparumą dilimui pagal DIN 53778.
- Dengiamumas: dengiamoji geba: 2 klasė, kai išeiga 7 m<sup>2</sup>/l arba sąnaudos 140 ml/m<sup>2</sup>
- Didžiausias grūdelių dydis: smulkūs (< 100 μm).
- Tankis: apie 1,4 g/cm<sup>3</sup>

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis“

1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė
+	+	+	-	-
(-) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka				

## Dengimas

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, sausi ir be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

### PII ir PIII skiedinių grupės tinkai (mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1, veikiant 2N/mm<sup>2</sup>)

Tvirti, normaliai įgeriantys tinkai dengiami be išankstinio paruošimo. Stambiai akyti, birūs, įgeriantys tinkai gruntuojami „OptiGrund“ arba „CapaSol“.

### PIV skiedinių grupės gipsinis tinkas (mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279, veikiant 2N/mm<sup>2</sup>)

Gruntuoti „Haftgrund“. Gipsinį tinką su sukepusiu paviršiumi nušlifuoti, nuvalyti dulkes ir nugruntuoti „Tiefgrund“.

### Gipsinės sienos plokštės

Įgeriančias plokštes gruntuoti „OptiGrund“ arba „Tiefgrund TB“. Labai tankias, lygias plokštes gruntuoti sukibtį gerinančiais gruntiniais dažais „Haftgrund“.

### Gipsinės plokštės (gipskartonio plokštės)

Šiurkštus nušlifuoti. Minkštas ir nušlifotas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „Tiefgrund TB“. Gruntuoti „Haftgrund“, „OptiGrund“ arba „CapaSol“. Plokštes su vandenyje tirpiomis, blunkančiomis sudėtinėmis medžiagomis gruntuoti „AquaSperrgrund“. Laikytis techninės atmenos Nr. 12 nuorodų.

### Betonas

Pašalinti medžiagos nuo sulipimo likučius, taip pat tepančias, birias daleles.

### Silikatinių plytų ir apdailos plytų mūras

Dengti be išankstinio paruošimo.

### Apkrovą išlaikantys sluoksniai

Matiniai, silpnai įgeriantys sluoksniai dengiami iškart. Blizgius ir lakuotus paviršius pašiuurkštinti, gruntuoti „Haftgrund“.

### Apkrovos neišlaikantys sluoksniai

Apkrovos neišlaikančius emalinių ir dispersinių dažų arba sintetinės dervos sluoksnius pašalinti. Silpnai įgeriančius, lygius paviršius gruntuoti „Haftgrund“. Stambiai akytus, birius arba įgeriančius paviršius gruntuoti „OptiGrund“ arba „CapaSol“. Apkrovos neišlaikančius mineralinių dažų sluoksnius pašalinti mechaniškai ir nuo paviršių nuvalyti dulkes. Gruntuoti „Tiefgrund TB“.

### Klijinių dažų sluoksniai

Nuplauti iki pagrindo ir gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“.

### Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai arba spausti popieriniai tapetai

Dengti be išankstinio paruošimo.

### Atšokę tapetai

Visiškai pašalinti. Kljus ir makulatūrą nuplauti. Gruntuoti „Tiefgrund TB“.

	<p>Pelėsinų grybų apnikti paviršiai Pelėsinų grybų ir dumbliagrybių apnašas pašalinti šlapiuoju būdu. Paviršius nuplauti „Capatox“ arba „FungiGrund“ ir palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti atsižvelgiant į pagrindo rūšį ir savybes. Stipriai apniktus paviršius dengti baigiamuoju sluoksniu „Indeko-W“, „Malerit-W“ arba „Fungitex-W“. Laikytis įstatyminių reikalavimų (žr. bioaktyviųjų ir pavojingų medžiagų įstatymą).</p> <p><b>Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių ir riebalų dėmėmis</b> Nikotino, suodžių ir riebalų dėmes nuplauti vandeniu su riebalus skaidančiais buitinais valikliais ir palikti gerai išdžiūti. Vandens dėmes nuvalyti sausu šepetėliu ir izoliuoti gruntiniais dažais „Aqua-Sperrgrund“.</p> <p><b>Mediena ir mediniai gaminiai</b> Dengti vandeniu skiedžiamais, aplinką tausojančiais „Capacryl“ emaliniais dažais.</p> <p><b>Maži defektai</b> Nuglaisčius „Akkordspachtel“, užtaisyti pagal instrukciją ir reikalui esant nugruntuoti.</p> <p>Dengimo būdas Teptuku, voleliu ir beoriais purkštuvais.</p> <p><b>Beoris purkštuvai</b> Purškimo kampas 50° Purkštukas 0,019–0,021” Purškimo slėgis 150–180 bar.</p> <p><b>Nespri-TEC purškimo būdas</b> „Latex Samt 10“ galima dengti „Nespri-TEC“ dengimo būdu, kurio metu mažiau susidaro aerozolių, bet visiškai jų išvengti nepavyksta. Paviršiams: purškimo kampas 30°/purkštukas - specialus „Nespray“ 0,016-0,019” dvigubas purkštukas; dažymas prie briaunų: purškimo kampas 20°/purkštukas – 0,013” „Nespray“ specialus purkštukas. Atstumas iki pagrindo turi būti iki 30 cm, jei tokio atstumo išlaikyti neįmanoma, reikia naudoti „Wagner“ firmos purkštuko ilgintuvą. Medžiagos temperatūrą automatiškai reguliuoja „Nespray“ purkštuvai. Saugus slėgis (išjungtas purškimo pistoletas) nustatomas mėlynos spalvos zonoje. Purškimo slėgis (įjungtas purškimo pistoletas) - žaliajoje zonoje. Įrankius išplauti vandeniu.</p> <p>Sluoksnių sandara Dengti tolygiai įsotinant „Latex Samt 10“, atskiedus iki 5% vandens. Dengiant kontrastingus paviršius, prieš tai nugruntuoti, atskiedus iki 10% vandens. Nevienodai įgeriančius pagrindus gruntuoti „Haftgrund“.</p> <p>Sąnaudos Dengiant lygius pagrindus, apie 140 ml/m<sup>2</sup> vienam sluoksniui, dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau. Klek reikia tiksliai, apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.</p> <p>Dengimo sąlygos <b>Temperatūra dengiant ir džiūstant:</b> Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.</p> <p>Džiūvimas/Džiūvimo trukmė Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 4–6 val. ir vėl jį galima dengti. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug po 3 d. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.</p> <p>Nuorodos Kad nebūtų sandūrų, dengti nepertraukiamai užgriebiant už dar drėgno ploto. Purškiant beoriu purkštuvu, dažus gerai išmaišyti ir perkošti. Naudojant „Tiefgrund TB“, patalpose gali atsirasti būdingas tirpiklio kvapas, todėl būtina gerai vėdinti. Patalpose, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo „AmphiSilan-Putzfestiger“ be aromatinių junginių. Pataisytų vietų paviršiaus žymės priklauso nuo daugelio veiksnių ir yra neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25). Naudojant paviršių dezinfekavimo priemones fenolio pagrindu, paviršius gali pagelsvėti.</p>
--	---

## Nuorodos

<p>Ekspertizė</p> <p>Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sertifikatas „Dėl kenksmingų medžiagų patikrinti vidaus dažai“.</li> <li>■ Bandyto liudijimas dėl atsparumo dezinfekavimo priemonėms.</li> </ul> <p>Saugoti nuo vaikų. Dengiant ir džiūvant, gerai vėdinti patalpas. Dengiant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Patekus į akis arba ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu ir muilu. Purškiant neįkvėpti aerozolių. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lapus. Sudėtyje yra 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-Metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.</p>
---	---

Atliekų tvarkymas	Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų, emalės surinkimo vietas, sudžiūvusias medžiagos liekanas sutvarkyti kaip statybų ir griovimo atliekas arba kaip buitines šiukšles.
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis	Šiai produktų kategorijai (kat. A/a): 30 g/l LOJ (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 1 g/l.
Produkto kodas (dažai ir emaliai)	M-DF01
Sudėtinių medžiagų deklaracija	Polivinilacetato derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, priedai, konservuojamosios priemonės (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).
Techninė konsultacija	Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.
Klientų aptarnavimo centras	Tel. 8 5 2602015 Faks: 8 5 2639283 info@caparol.lt

## Techninė informacija Nr. 322 - atnaujinta birželio 2017

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt).

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: [info@daw.lv](mailto:info@daw.lv) · [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv)  
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lääke tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: [info@daw.ee](mailto:info@daw.ee) · [www.caparol.ee](http://www.caparol.ee)  
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: [info@caparol.lt](mailto:info@caparol.lt) · [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt)