StuccoDecor DI PERLA

Dekoratyvinis metalinio atspalvio glaistas vidui.

Produkto aprašymas

Įvadas	**Capadecor StuccoDecor DI PERLA** – metalinio atspalvio glaistas individualiai pasirinktai sienų bei lubų apdailai.
Paskirtis	Viešbučių, kavinių, restoranų, biurų, gydytojų kabinetų, butų, ligoninių palatų ir kt. aukštos kokybės paviršių apdailai.
Savybės	■ Ekologiškas. ■ Be tirpiklių ir plastiklių. ■ Skiedžiamas vandeniu. ■ Difuziškas. ■ Lengvai dengiamas. ■ Išlaiko dideles apkrovas.
Pagrindinė medžiaga	Organinis rišiklis polimerinės dervos pagrindu.
Pakuotė/indų talpa	2,5 l
Spalvos	Bazinis sidabrinio ir auksinio atspalvio glaistas. „Capadecor StuccoDecor DI PERLA“ glaistas spalvinamas „ColorExpress-System“ įrenginiais apie 73 spalvomis (55 sidabrinio ir 18 auksinio atspalvio). Spalvinant rankiniu būdu, kad nebūtų atspalvio skirtumo, iškart sumaišyti reikiamą glaisto kiekį. Bazinį glaistą galima naudoti tik nuspalvintą.
Blizgesio laipsnis	Šilko blizgesio.
Laikymas	Vėsiai, bet ne šaltyje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Tinkamumo naudoti trukmė 2 metai.
Techniniai duomenys	**Parametrai pagal DIN EN 13300** ■ Atsparumas šlapiam trynimui: 2 klasė. ■ Tankis: apie 1,0 g/cm^3 ■ Didžiausias grūdelių dydis: smulkūs
Papildomi produktai	„CapaGrund Universal"

CAPAROL

Dengimas

Tinkami pagrindai	Visi įprastiniai mineraliniai pagrindai (senas tinkas, betonas, mūras), gipskartonis, medienos plaušų plokštės, surenkami statybiniai elementai, apkrovą išlaikantys seni sluoksniai.
Pagrindo paruošimas	Pagrindai turi būti švarūs, sausi, išlaikantys apkrovą. Pirmiausia paviršių nuglaistyti, pvz., „Akkordspachtel mittel“ arba „Akkordspachtel fein“ taip, kad jis būtų lygus, be skylių arba tuštumėlių. Paskui paviršių padengti „CapaGrund Universal“ be faktūros pagal techninę instrukciją tokia spalva, kokios spalvos bus kitas sluoksnis. **PI, PII ir PIII skiedinių grupės tinkai** Tvirti, normaliai sugeriantys tinkai pirmiausia padengiami „CapaGrund Universal“. Birūs, sugeriantys tinkai gruntuojami „CapaSol LF“. Stipriai sugeriantys tinkai gruntuojami „Caparol-Tiefgrund TB“ arba „AmphiSilan-Putzfestiger“. **PIV skiedinių grupės gipsinis ir gamyklinis tinkas** Gipsinį tinką su sukepusiu paviršiumi nušlifuoti, nuvalyti dulkes ir nugruntuoti „CapaGrund Universal“. **Gipsinės plokštės, gipskartonio plokštės** Šiurkštus nušlifuoti. Minkštas ir nušlifuotas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „CapaSol LF“. Stipriai sugeriančius paviršius gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“ arba „AmphiSilan-Putzfestiger“. Normaliai sugeriančius paviršius nugruntuoti „CapaGrund Universal“. Plokštes su vandenyje tirpiomis, blunkančiomis sudėtinėmis medžiagomis gruntuoti „Caparol AquaSperrgrund“. **Betonas** Pašalinti medžiagos nuo sulipimo likučius, taip pat tepančias, birias daleles. Stipriai sugeriančius paviršius gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“ arba „AmphiSilan-Putzfestiger“. Normaliai sugeriančius paviršius nugruntuoti „CapaGrund Universal“. **Apkrovą išlaikantys sluoksniai** Matiniai, silpnai sugeriantys sluoksniai dengiami iškart. Blizgius ir lakuotus paviršius pašiurkštinti, gruntuoti „CapaGrund Universal“. **Apkrovos neišlaikantys sluoksniai** Apkrovos neišlaikančius emalinių ir dispersinių dažų arba sintetinės dervos sluoksnius pašalinti. Stambiai akytus, birius arba sugeriančius paviršius gruntuoti „CapaSol LF“. Apkrovos neišlaikančius mineralinių dažų sluoksnius pašalinti mechaniškai ir nuo paviršių nuvalyti dulkes. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“ arba „AmphiSilan-Putzfestiger“. **Klijinių dažų sluoksniai** Nuplauti iki pagrindo ir gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“ arba „AmphiSilan-Putzfestiger“. **Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai arba spausti popieriniai tapetai, atšokę tapetai** Visiškai pašalinti. Klijus ir makulatūrą nuplauti. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“ arba „AmphiSilan-Putzfestiger“. **Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių ir riebalų dėmėmis** Nikotino, suodžių ir riebalų dėmes nuplauti vandeniu su riebalus skaidančiais buitiniais valikliais ir palikti gerai išdžiūti. Vandens dėmes nuvalyti sausu šepečiu ir izoliuoti gruntiniais dažais „Caparol Aqua- Sperrgrund“. **Maži trūkumai** Atitinkamai paruošus, nuglaistyti „Caparol-Akkordspachtel“ ir prireikus nugruntuoti. **Dėmesio!** Naudojant „Caparol-Tiefgrund TB“, patalpose gali atsirasti būdingas tirpiklio kvapas, todėl būtina gerai vėdinti. Patalpose, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, rekomenduojama naudoti silpno kvapo „AmphiSilan-Putzfestiger“, kuriame nėra aromatinių junginių.
Dengimo būdas	Dengiama trumpo plauko voleliu vienu sluoksniu.
Sluoksnių sandara	**1 darbo ciklas** Paruoštą paviršių trumpo plauko voleliu lygiai padengti norimos spalvos glaistu „Capadecor StuccoDecor DI PERLA“, atskiedus vandeniu iki 20%. Sąnaudos apie 40 ml/m^2. **2 darbo ciklas** Specialia glaistykle padengti norimos spalvos glaistą „Capadecor StuccoDecor DI PERLA“, netrukus ta pačia glaistykle paviršiui suteikti faktūrą. Gaunamas aksominis paviršius. Sąnaudos apie 80 ml/m^2. Kad nebūtų matomų sandūrų, dengti nepertraukiamai ir užgriebiant už dar drėgno ploto. Įtaką daro skersvėjai ir šilti pagrindai.
Sąnaudos	Apie 120 - 150 ml/m^2. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą
Dengimo sąlygos	**Temperatūra dengiant ir džiūstant** Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C. Santykinis oro drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 80%.
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Apie 24 val., tarp atskirų darbo ciklų turi praeiti ne mažiau kaip 12 val. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.
Įrankių plovimas	Pabaigus darbus, įrankius nuplauti vandeniu.

Nuorodos

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
Atliekų tvarkymas	Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip vandeninių dažų atliekas, o sudžiūvusias medžiagos liekanas sutvarkyti kaip sukietėjusius dažus arba buitines atliekas.
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis	Šiai produktų kategorijai (kat. A/a): 30 g/l LOJ (2010) Šiame produkte LOJ yra iki 1 g/l
Sudėtinių medžiagų deklaracija	Akrilo-stireno kopolimero dispersija, pigmentai, mineraliniai užpildai, vanduo, priedai.
Išsamesni duomenys	Žr. saugos duomenis.
Klientų aptarnavimo centras	UAB DAW Lietuva 8 5 260 2015 info@daw.lt

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt