


CapaTrend

Labai kokybiški.
Paruošti dengti, geros dengiamosios gebos dispersiniai vidaus dažai.



Produkto aprašymas

Paskirtis	Gera dengiantys sienų ir lubų dažai visiems įprastiniams paviršiams. Puikiai tinka naujiems ir atnaujinamiems vidaus paviršiams.
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> ■ Be tirpiklių, be minkštiklių. ■ Be sukeliančių paviršiaus tepumą medžiagų. ■ Skiedžiami vandeniu, ekologiški ir silpno kvapo. ■ s_d dydis < 0,1 m. ■ Gera dengiamoji geba. ■ Lengvai dengiami.
Pagrindinė medžiaga	Sintetinės dervos dispersija pagal DIN 55945.
Pakuotė/indų talpa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standartinių prekių indų dydis: 2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l, 15 l; Airfix: 25 l; ■ Ryškiai balta: 12,5 l, 15 l; Airfix: 25 l; ■ Pasendinto baltumo: 12,5 l, 15 l; Airfix: 25 l; ■ Juoda: 12,5 l; ■ „ColorExpress“: 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l;
Spalvos	<p>Balta, ryškiai balta, pasendinto baltumo (apie RAL 9010), juoda „CapaTrend“ galima spalvinti „CaparolColor Abtönfarben“ arba „AmphiColor® Voll- und Abtönfarben“. Kad nesiskirtų atspalviai, spalvindami patys, reikiamą dažų kiekį sumaišykite iškart. Vieno atspalvio dažų perkant 100 l ir daugiau, galima užsisakyti dažus nuspalvinti gamykloje.</p> <p>„CapaTrend“ spalvinami mašinomis „ColorExpress“ sistema pagal visus turimus spalvynus. Norint išvengti spalvų neatitikimų, būtina prieš dengiant patikrinti. Greta esančius paviršius dengti to paties maišymo dažais. Dengiant silpniau padengiančiais atspalviais, pvz. raudonu, oranžiniu, geltonu, rekomenduotina pagrindą nugruntuoti tokios pat spalvos „CapaTrend“ arba „Caparol- Haftgrund“. Reikiami atspalviai nuspalvinami „ColorExpress“ technika. Gali būti, kad reikės ir antro sluoksnio.</p>
Blizgesio laipsnis	Blausiai matiniai (pagal DIN EN 13 300)
Laikymas	Vėsiai, bet ne šaltyje.
Techniniai duomenys	<p>Duomenys pagal DIN EN 13 300: dėl spalvinimo gali atsirasti techninių neatitikimų.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Šlapias trynimasis: 3 klasė, atitinka atsparumą plovimui pagal DIN 53 778. ■ Dengiamumas: dengiamosios gebos 2 klasė, kai išeiga 7 m²/l arba 140 ml/m². ■ Didžiausias grūdelių dydis: smulkūs (< 100 μm) ■ Tankis: apie 1,5 g/cm³
Nuorodos	Naudojimo sritys, remiantis TI Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis“:



1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė
+	+	–	–	–
(-) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka				

Dengimas

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be birių dalelių ir sausi. Laikykitės VOB, C dalies, DIN 18363, 3 pastraipos nuorodų.

Pagrindo paruošimas

PII ir PIII skiedinio grupių tinkas/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1, gniuždant 1,5 N/mm²:

Tvirtas, normaliai sugeriantis tinkas dengiamas be paruošimo. Stambiai akytas, birus, sugeriantis tinkas gruntuojamas „OptiGrund E.L.F.“ arba „CapaSol LF“.

PIV skiedinio grupės gipsinis tinkas/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279, gniuždant 2 N/mm²:

Gruntuojama „Caparol-Haftgrund“. Sukepęs gipsinio tinko paviršius nušlifuojamas, nuvalomos dulės ir nugruntuojamas „Caparol-Tiefgrund TB“.

Konstruktinės gipso plokštės

Sugeriančios plokštės gruntuojamos „OptiGrund“ arba „Caparol-Tiefgrund TB“. Stipriai sutankėjusios, lygios plokštės gruntuojamos sankiba gerinančiu gruntu „Caparol-Haftgrund“.

Gipskartonio plokštės

Aštrūs glaisto kraštai nušlifuojami. Minkštos ir nušlifotos gipsinio glaisto vietos sutvirtinamos „Caparol-Tiefgrund TB“. Gruntuojama „Caparol-Haftgrund“ arba „OptiGrund“ ar „CapaSol LF“.

Plokštės, į kurių sudėtį įeina vandenyje tirpios, blunkančios sudėtinės medžiagos, gruntuojamos „Caparol AquaSperrgrund“. Laikykitės atmenos Nr. 12 nuorodų.

Betonas

Pašalinamos rišklio liekanos, taip pat tepančios, birios dalelės.

Akytasis betonas

Gruntuojama „Capaplex“, atskiedus vandeniu santykiu 1:3.

Silikatinių plytų ir plytų mūras

Dengiamas be pirminio apdorojimo.

Apkrovą išlaikantys sluoksniai

Matiniai, silpnai sugeriantys sluoksniai dengiami iškart. Blizgūs paviršiai ir emaliais padengti sluoksniai pašiuurkštinami ir nugruntuojami „Caparol-Haftgrund“.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai

Pašalinami apkrovos neišlaikantys emaliais ir dispersiniais dažais padengti arba sintetinės dervos tinko sluoksniai. Silpnai sugeriantys, lygūs paviršiai gruntuojami „Caparol-Haftgrund“. Stambiai akyti, byrantys arba sugeriantys paviršiai gruntuojami „OptiGrund“ arba „CapaSol“. Apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai pašalinami mechaniškai ir, nuvalius dulkes, gruntuojami „Caparol-Tiefgrund TB“.

Klijinių dažų sluoksniai

Nuplaunami visiškai. Gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB“.

Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai ir spausti popieriniai apmušalai

Dengiami be pirminio apdorojimo.

Atšokę apmušalai

Pašalinami visiškai. Nuplovus klijus ir makulatūrą, gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB“.

Pelėsių apnikti paviršiai

Pelėsių arba grybelių apnašos pašalinamos mechaniškai šlapiu šepetiu. Paviršiai nuplaunami „Capatox“ arba „FungiGrund“ ir paliekami gerai išdžiūti. Gruntuojama priklausomai nuo pagrindo rūšies ir savybių. Stipriai apniktų paviršių viršutinis sluoksnis dengiamas „Indeko-W“, „Malerit-W“ arba „Fungitex-W“. Dengiant laikytis teisinių, vyriausybės nuostatų (pvz. biocidinių produktų, pavojingų medžiagų direktyvos).

Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis

Nikotino nešvarumai, suodžių arba riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu su buitėmis riebalų valymo priemonėmis ir paliekama gerai išdžiūti. Išdžiūvusios vandens dėmės nuvalomos sausu šepetiu. Gruntuojama izoliuojančiu gruntu „Caparol AquaSperrgrund“. Stipriai suteptų paviršių viršutinis sluoksnis dengiamas „Aqua-inn N° 1“.

Mediena ir medžio dirbiniai

Padengiami vandeniu skiedžiamais, ekologiškais emaliniais dažais „Capacryl Acryl-Lacke“ arba „Capacryl PU-Lacken“.

Maži trūkumai

Po atitinkamo pirminio apdorojimo ištaisoma „Caparol-Akkordspachtel“ pagal instrukciją ir esant reikalui nugruntuojama.

Dengimo būdas

Teptuku, voleliu ir purkštuvais.

Dengimas beoriu purkštuvu: purškimo kampas: 50°; purkštukas: 0,021–0,026"; purškimo slėgis: 150–180 bar. Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

Sluoksnių sandara

Įsotintas, tolygus sluoksnis dengiamas „CapaTrend“ atskiedus iki 5% vandens. Kontrastingi paviršiai pirmiausia nugruntuojami, atskiedus iki 10% vandens. Netolygiai sugeriantys paviršiai nugruntuojami „Caparol-Haftgrund“.

Sąnaudos

Dengiant lygūs paviršius, sunaudojama ~ 140 ml/m² vienam sluoksniui, šiurkščius – atitinkamai daugiau.

Kiek reikia tiksliai, apskaičiuokite padengę bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos	Pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta ir gali būti dengiamas po 4-6 val. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po ~ 3 dienas. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.
Nuorodos	Dengti vienu mostu užgriebiant už ką tik padengto ploto, tuomet nesimatys sandūrų. Dengiant beoriu purkštuvu, dažus gerai išmaišyti ir perkošti. Naudojant „Caparol-Tiefgrund TB“ patalpose gali būti juntamas tirpiklių kvapas. Todėl reikia pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Patalpose, kurioms keliami aukšti higienos reikalavimai, patariame naudoti bekvapį „AmphiSilan-Putzfestiger“. Paviršius, kur blogas apšvietimas (šoninės šviesos), denkite „CapaSilan“. Naudojant tamsius atspalvius dėl mechaninės apkrovos (įbrėžimų) gali atsirasti šviesių juostų. Rekomenduojame mechanškai apkraunamus tamsiai padengtus paviršius padengti papildomai „PremiumColor“ tokios pat spalvos apsauginiu sluoksniu. Dengiant reikia laikytis techninės informacijos „PremiumColor“ nuorodų. Paviršių pataisymų dėmės priklauso nuo daugelio faktorių ir yra neišvengiamos (BFS-atmena 25).

Nuorodos

Ekspertizė	Wilhelm Klauditz institutas, Fraunhofer, nustatė kad produktas yra saugus naudoti patalpose ir puikiai buvo įvertintas TÜV kokybės ženklų „Išbandyta dėl kenksmingų medžiagų“. Sertifikato kopiją galima gauti pateikus prašymą.
Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neįkvėpkite išpurškiamų dalelių. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinkite geru patalpų vėdinimu. Darbo metu nevalgykite, negerkite, nerūkykite. Patekus į akis, ant odos iškart nuplaukite vandeniu. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius arba nesušigtų į žemę. Įrankius plaukite muilu ir vandeniu. Tikslesni duomenys, žr. saugos duomenų lapą.
Atliekų tvarkymas	Sudėtyje yra 1,2-benzotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas. Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų ar lakų atliekos, sudžiūvę medžiagos likučiai – kaip statybos, griovimo arba kaip buitinės atliekos.
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis	Šiam produktui (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Pruduktas turi < 1 g/l LOJ.
Produkto kodas (dažai ir emaliai)	M-DF01
Sudėtinių medžiagų deklaracija	Polivinilinė acetatinė derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, priedai, konservuojamosios priemonės (metilizotiazolinonas, benzotiazolinonas).
Techninė konsultacija	Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.
Klientų aptarnavimo centras	UAB „Caparol Lietuva“ Tel. 8 5 2602015 El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija Nr. 343 - atnaujinta gegužės 2016

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lääke tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt