Capaver®
AkkordVlies Z130/150 K

Klasikinis (K) audinys iš celiuliozės poliesterio struktūrinių pagrindų racionaliam renovavimui.

Produkto aprašymas

Paskirtis

Audinio danga sienoms, neleidžianti susidaryti įtrūkiams, išlyginanti plyšius, užpildanti nedideles poras, išdaužas. Keisdami „Capaver Akkordvlies Z130/ 150K“ spalvą, blizgesio laipsnį ir dengimo techniką, galite gauti patrauklius ir individualius sienų paviršius. Nusprendę pakeisti sienų išvaizdą arba kai sienoms keliami nauji reikalavimai, šiais tapetais, atitinkančiais keliamus reikalavimus, sienas padengsite paprastai, greitai ir ekonomiškai.

Savybės

- Nesukelia niežulio - aukštas tolerancijos lygis odai.
- Labai gerai padengia paviršių.
- Remontuojant, dengti be papildomo paruošimo dangos.
- Pastovių matmenų, padengia įtrūkimus.

Pagrindinė medžiaga

Celiuliozės poliesterio audinys.

Tiekiami tipai

Pavadinimas	Faktūra	Svoris m²	Rulono matmenys
AkkordVlies Z130 K	lygi	apie 130 g	50m x apie 0,75m
AkkordVlies Z150 K	lygi	apie 150 g	50m x apie 0,75m

Pakuotė/indų talpa

Tiekimas vnt.- 4 vnt. pakuotėje.

Laikymas

Laikyti sausai.

Techniniai duomenys

- Vandens garų pralaidumas (sD-dydis): 0,03 m = V1 klasė (aukštas)

sD-dydis buvo nustatytas naudojant maždaug 200 g/m² "Capacoll GK" ant "Akkordvlies Z150K" be papildomo padengimo dažais.

Papildomi produktai

- Capaver CapaColl RF
- Capaver CapaColl VK
- Capaver CapaColl GK
- Caparol dažai

Nuorodos

Statybinių dinaminių plyšių su „Capaver AkkordVlies Z130 K arba Z150 K“ užtaisyti negalima.
Prašom laikytis atitinkamos profesinės atmenos nuorodų.

CAPAROL

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 "Paskirties apibrėžtis"

1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė
+	+	○	–	–
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka				

Dengimas

Pagrindai

PI, PII ir PIII skiedinių grupės mineraliniais tinkais nutinkuoti vidaus paviršiai, PIV skiedinio grupės gipsinis ir gatavi tinkai, gipskartonis, gipsinės statybinės plokštės, betoniniai paviršiai.

Pagrindo paruošimas

Pagrindai turi būti tvirti, sausi, išlaikantys apkrovą, švarūs, lygūs ir be sukibtį mažinančių dalelių.
Laikytis VOB, C dalies, DIN 18366, 3 sk. ir techninės informacijos Nr. 650 nuorodų.
Dengiant, objekto ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.
Kontrastingus paviršius nugruntuoti „Capadecor DecoGrund" arba „Haftgrund".

Dengimo būdas

Klijavimas:
Dengimas voleliu

- „CapaColl GK" arba „CapaColl VK" dengti tolygiai 18 mm plaukelių voleliu ir, nelygu temperatūros sąlygos objekte, padengti 1-2 juostas.
- **Dėmesio!** Atkreipkite dėmesį, kad klijai būtų padengti kaip galima tolygiau, nes po tapetais susikaupę klijai prastina visą paviršiaus vaizdą.

Purškimas

- Purkšti galima jei dirba daugiau žmonių.
- „Capacoll VK" kaip „Airfix" variantą galima tiesiogiai užpurkšti ant sienos purkštuvais.
- „CapaColl GK", nelygu objekto sąlygos, skiedžiamas 20% vandens.
- Purškiant labai svarbu laikytis nurodytų medžiagos kiekių ir paviršių padengti tolygiai, kad klijų nebūtų per daug.
- Užpurškus klijų, klijų sluoksnį išlyginti voleliu (plaukelių ilgis 12 - 14 mm).

Patarimas! Kaip purkšti „CapaColl" žr. „Purškimo technologijos žinyną".

Tapetavimo prietaisas

- „CapaColl RF" ir „CapaColl VK" puikiai tinka tapetavimo prietaisams.
- Naudojant „Capacoll GK" reikia atskiesti 20% vandens.
- Tapetų klijavimo prietaisą („TapoFix") reikėtų nustatyti tarp 1 ir 1,5. Neviršyti 1,5.
- Naudojant tapetų klijavimo prietaisą, tapetų juostų minkštėjimo trukmė turi būti kuo trumpesnė arba išvis reikėtų jos vengti.

Stiklo tapetų įterpimas, klijavimas

- Kad nebūtų faktūrų skirtumo, niekada tapetų juostų neklijuoti aukštyn kojomis arba kita puse.
- Audinį rekomenduojame klijuoti sudurtinai, nors tokie audiniai gali būti klijuojami ir darant dvigubą pjūvį sandūroje.
- Juostas ties siūlėmis sandariai suglausti. Būtina atkreipti dėmesį, kad siūlių srityje neišsipūstų, antraip siūlė atrodys negražiai.
- Priklijuotos juostos tapetavimo glaistykle arba specialiu voleliu gerai paspaudžiant prispaudžiamos prie pagrindo per visą paviršių taip, kad nebūtų pūslių. Iškyšas, pritvirtinus briaunas, nupjauti tapetavimo glaistykle.

Dėmesio, labai svarbu laikytis nurodytų medžiagos kiekių ir toligiai ją padengti, nes dėl per didelio klijų kiekio siūlės gali atšokti.

Patarimas!Klijuojant ties vertikaliais išoriniais kampais būtina atkreipti dėmesį, kad juosta bent per 10 cm apgaubtų kampą. Kai kampai nėra vertikalūs, audinį ties kampais įpjauti. Naudojant „CapaColl RF" renovavimo atveju galima „AkkordVlies Z130 K" ir „AkkordVlies Z150 K" sausus nuplėšti nuo sienos.

Sluoksnių sandara

Tarpinis sluoksnis
Nuo tarpinio sluoksnio priklauso nepriekaištingas baigiamasis sluoksnis. Išdžiūvus priklijuotam stiklo audiniui, dengiamas baigiamojo sluoksnio spalvos tarpinis sluoksnis. Naudojant silpnai dengiančius / ploną plėvelę sudarančius dažus, pvz. lateksinius dažus, tarpiniam sluoksniui reikėtų naudoti „Capaver Gewebegrundierung".
Baigiamasis sluoksnis

Baigiamasis sluoksnis pasirenkamas atsižvelgiant į reikalaujamą atsparumą ir blizgesio laipsnį. Žemiau pateiktoje lentelėje „Sluoksnių sandara" nurodytos tinkamos medžiagos, atsižvelgiant į apkrovą. Pagrindą dengti užgriebiant už drėgno ploto. Tai taikoma ir apipjaustymo zonose.

Apkrova	Tarpinis sluoksnis		Baigiamasis sluoksnis		Blizgesio laipsnis
	Produktas	Darbo ciklai	Produktas	Darbo ciklai	
NORMALI	CapaTrend Malerit E.L.F. Sylitol Bio-Innenfarbe	1	CapaTrend Malerit E.L.F. Sylitol Bio-Innenfarbe	1	MATINIS
NORMALI, VID.	CapaMaXX MattLatex CapaSilan NespriSilan	1	CapaMaXX MattLatex CapaSilan NespriSilan	1	MATINIS
	Indeko-plus	1	Indeko-plus	1	MATINIS
VID., DIDELĖ	Amphibolin Latex Samt 10	1	Amphibolin Latex Samt 10	1	ŠILKO MATIŠKUMO
	SeidenLatex	1	SeidenLatex	1	ŠILKO BLIZGESIO
	Amphibolin	1-2 nelygu spalva	Metallocryl Interior	2	BLIZGUS
	EffektGrund	1-2 nelygu spalva	CapaGold/ CapaSilber	2	ŠILKO BLIZGESIO
DIDELĖ	Premium Clean	1	Premium Clean	1	ŠILKO MATIŠKUMO
	Latex Satin 20 Latex 201 SG	1	Latex Satin 20 Latex 201 SG	1	ŠILKO BLIZGESIO
	Latex Gloss 60	1	Latex Gloss 60	1	BLIZGUS
EKSTREMALI	Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid	1	Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid	1	ŠILKO BLIZGESIO

Išsamesnę informaciją apie produktus rasite kiekvieno produkto techninėse informacijose.

Produktas	Atsparumas
CapaTrend Malerit E.L.F Sylitol Bio-Innenfarbe	- Atsparumas šlapiam trynimui 3 klasė pagal DIN EN 13300
CapaMaXX MattLatex CapaSilan NespriSilan SeidenLatex	- Atsparumas šlapiam trynimui 2 klasė pagal DIN EN 13300 - Atsparumas vandeninėms dezinfekavimo priemonėms
Indeko-plus Amphibolin Latex Samt 10 Premium Clean Latex Satin 20 Latex 201 SG Latex Gloss 60 Metallocryl Interior CapaGold*/CapaSilber*	- Atsparumas šlapiam trynimui 1 klasė pagal DIN EN 13300 - Atsparumas vandeninėms dezinfekavimo priemonėms
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid	- Atsparumas šlapiam trynimui 1 klasė pagal DIN EN 13300 - Atsparumas vandeninėms dezinfekavimo priemonėms - Padidina atsparumą įbrėžimams, smūgiams - Atsparūs chemikalams - Atsparūs teršalams pagal DIN 25415

*nepatikrinta dėl atsparumo dezinfekavimo priemonėms

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Priklijuotas juostas perieš dengiant palikti gerai išdžiūti.

Nuorodos

Kad nebūtų faktūrų skirtumo, niekada tapetų juostų neklijuoti aukštyn kojomis arba kita puse. Šalia esantiems paviršiams naudoti tos pačios partijos produktą.

„Capaver“ sienų tapetai kruopščiai tikrinami gamykloje. Gali pasitaikyti pavienių gamybos defektų. Jie pažymėti prie pjautinių kraštų ir kompensuoti pridėjus papildomai. Tokiems defektams negali būti pareikšta reklamacija. Pjaustant juostas, reikia atkreipti dėmesį, kad jose nebūtų defektų. Pažymėta vidinė rulono pusė turi būti klijuojama prie sienos. Geroji pusė yra rulono išorėje.
Galimai reklamacijai pareikšti išsaugokite partijos, kontrolės Nr. ir artikelio Nr., pavadinimą(ši informacija yra ant originalios tapetų pakuotės).
Priklijavus daugiau kaip 10 juostų, pretenzijos nepriimamos.

Nuorodos

Ekspertizė

Bandymai ir ekspertizės

- Sunkiai užsiliepsnojantys pagal DIN 4102, B1
- Nedegūs pagal DIN 4102, A2
- Nukenksminami kartu su „Disbopox 447 E.Mi Wasserepoxid“.

Degumo klasės naudojant kartu su "Capaver Akkordvlies Z 150 / 130 K"	
Dengiama	**Degumo klasė**
CapaTrend	A2
Malerit E.L.F.	A2
CapaMaXX	A2
MattLatex	A2
Indeko-plus	A2
CapaSilan	A2
Sylitol Bio-Innenfarbe	A2
Latex Samt 10	A2
Latex Satin 20	A2
Latex Gloss 60	A2
Amphibolin E.L.F.	A2
Nespri®Silan	B1
SeidenLatex	B1
SG201	B1
Premium Clean	B1
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid	B1

Visus bandymus ir ekspertizes galima atsisiųsti www.caparol.de, žr. atitinkamą produktą.

Atliekų tvarkymas

„Capaver“ stiklo tapetai ir stiklapluoštis sutvarkomi kaip statybinės atliekos.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt