

Capatect IDS Hanf-Filz Dämmstreifen

Kanapių pluošto veltinio juosta atskirčiai



Produkto aprašymas

Paskirtis Kanapių pluošto veltinio juosta, skirta optimaliai garso ir elastingai atskirčiai. Naudojama „Capatect IDS“ vidinio šiltinimo sistemose „IDS Aktiv“ ir „IDS Mineral“ integruotiems konstrukciniams elementams, kuriems būdingas skirtingas plėtimasis, atskirti, pvz. luboms, medinėms grindims arba surenkamosios statybos sienoms.

Savybės

- Difuziška priderintam drėgmės reguliavimui
- Storas veltinis, kuriam būdinga gera garso izoliacija
- Atspari pelėsiui pagal EN ISO 846. Kanapėse nėra baltymų, todėl šių juostų nereikia apdoroti nuo kenkėjų
- Paprasta naudoti, pjaunama peiliu, žirkklėmis arba arba elektriniu pjovimo įrankiu

Pakuotė/indų talpa

Storis	Matmenys	Rulonas/dėžė
5 mm	25 m x 100 mm	2

Laikymas

Sausoje, nuo drėgmės apsaugotoje vietoje.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumas: 0,047 W/(mK)
 Tankis: 160 – 180 kg/m³
 Statybinių medžiagų klasė: B2, normaliai degi/ euroklasė E.
 Dinaminis standumas: s = 84 MN/m³
 Vandens garų difuzinio pasipriešinimo koeficientas: μ = 1

Dengimas

Montavimas

Kanapių pluošto veltinio juosta išvynioti ir pritvirtinti prie integruotų konstrukcinių elementų. Praktinis patarimas: rankomis suplėšytą juosta (kanapių pluoštą) galima naudoti šalčio tiltelių minimizavimui „Capatect IDS“ vidinio šiltinimo sistemoje, užkaišant prijungtis prie medinių sijų arba siūles tarp mineralinių plokščių.

Nuorodos

Atliekų tvarkymas

Medžiagos likučius sutvarkyti pagal EAK 101103 (senos stiklo pluošto medžiagos) arba pagal EAK 170904 (mišrios statybinės ir grovimo atliekos).

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva“
 Tel. 8 5 2602015
 El. paštas info@caparol.lt



Techninė informacija Nr. 2887 - atnaujinta kovo 2016

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
 SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lääke tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
 UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt