

# FungiGrund

Pelėsiniais grybais ar dumbliagyrbiais apnešties paviršiams, taip pat pažeisties vidaus ir išorės įgeriantiems pagrindams gruntuoti.



## Produkto aprašymas

**Paskirtis** Vandeninis mikrobiocidas, skirtas pelėsiniais grybais ar dumbliagyrbiais apnešties paviršiams, taip pat pažeisties vidaus ir išorės įgeriantiems porėtiems pagrindams. Naudojamas kaip paruošiamasis sluoksnis prieš dengiant kitomis dangomis.  
**Produkto tipas:** PT 10 Statybinių medžiagų konservantai (pagal reglamentą 528/2012/EU, Dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo)

**Savybės**

- Vandens pagrindu.
- Gerai įsiskverbia dėl katijoninės technologijos.
- Difuziškas ir pasižymi sorbcija.

**Pagrindinė medžiaga** Katijoninė sintetinė dispersija.

**Pakuotė/indų talpa** 10 l

**Spalvos** Skaidrus

**Laikymas** Vėšiai, bet ne šaltyje.

**Techniniai duomenys** ■ Tankis: apie 1,02 g/cm<sup>3</sup>

Naudojimo sritys,  
remiantis technine informacija Nr.  
606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė
+	+	+	+	+
(-) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka				

## Dengimas

**Tinkami pagrindai** Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtų mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk.

Dėl tinkamumo dengti ant įvairių pagrindų ir jų reikiamo išankstinio paruošimo, žr. techninę informaciją Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas“. Pelėsių apnašas nuo vidaus paviršių nuvalyti drėgnuoju būdu, laikantis visų šalyje galiojančių teisės normų (pvz., Biomedžiagų ir pavojingų medžiagų įstatymo). Pelėsinų grybų ir dumbliagybių apnašas nuo išorės paviršių pašalinti smėliasrove, laikantis šalyje galiojančių teisės normų. Vijoklinių augalų žiedadulkes nuvalyti mechaniškai arba nudeginti ugnimi.

**Skiedimas** Dengti tik neskiestą.



Sluoksnių sandara	Neskiestą produktą užgriebiant už dar drėgno ploto, iki visiško pagrindo įsotinimo įtrinti šepėčiu, plokščiuoju šepėčiu arba teptuku. Nugruntavus ant paviršiaus neturi susidaryti uždarytų porų blizgios plėvelės.
Sąnaudos	Apie 150-200 ml/m <sup>2</sup> , priklausomai nuo pagrindo įgerties. Tikslios sąnaudos apskaičiuojamos padengus bandomąjį plotą.
Dengimo sąlygos	<b>Žemiausia temperatūra</b> Dengiant aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°.
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 12 val. Kai temperatūra žemesnė, džiūsta ilgiau.
Įrankiai	Teptukas arba šepetys.
Nuorodos	„FungiGrund“ nėra tinkamas produktas dengti vandens apkrovos veikiamus horizontalius paviršius. <b>Suderinamumas su kitomis medžiagomis</b> „FungiGrund“ negalima maišyti su kitomis medžiagomis.

## Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Sukelia ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams. Saugoti nuo vaikų. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Dengiant ir džiūstant pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dengiant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Likučių neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, neleisti susigerti į žemę. Panaudotus įrankius iškart plauti vandeniu ir muilu. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 filtrą.  Sudėtyje yra: 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono (EINECS 247-500-7) ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (EINECS 220-239-6) (3:1) mišinys. Gali sukelti alerginę reakciją.
Atliekų tvarkymas	Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Medžiagos likučius atiduoti į senų emalinių dažų surinkimo vietas.
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis	Tokiam produktui (kat. A/h) ES nustatytas leidžiamas ribinis LOJ kiekis - 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 15 g/l.
Produkto kodas (dažai ir emaliai)	<b>GISCODE:BSW20</b> (senas M-GF01F)
Sudėtinių medžiagų deklaracija	Poliakrilato derva, vanduo, priedai, konservantai (metil-/ benzizotiazolinonas).  Biocidinės veikliosios medžiagos: 4,0 g/l benzil-C8-18-alkildimetilchloridas (CAS Nr. 63449-41-2); 0,5 g/l oktilizotiazolinonas (CAS Nr. 26530-20-1).
Išsamesni duomenys	Žr. saugos duomenų lapą. Reg.-Nr. BAuA: N-24781
Techninė konsultacija	Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų pruošimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo centrą. Konsultacijas suteiksime atsižvelgdami į konkretų objektą.
Klientų aptarnavimo centras	UAB „Caparol Lietuva“ Tel. 8 5 2602015 El. paštas info@caparol.lt

## Techninė informacija Nr. 381 - atnaujinta gegužės 2017

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt).

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv  
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lääke tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee  
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt