

# Disbofein 332 Spachtel

Polimerais pagerintas sausasis gamyklinis glaistas, skirtas išlyginti ir nuglaistyti akytajį betoną. Vidaus ir išorės darbams.



## Produkto aprašymas

Paskirtis	Akytojo betono paviršiams užpildyti, nuglaistyti ir išlyginti; sluoksnio storis per vieną darbo ciklą iki 5 mm. Esant gilesnėms išdaužoms dengti daugiau sluoksnių arba naudoti „Disbofein 331 Reparaturmörtel“.
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Elastingas dengiant.</li> <li>■ Dengiamas ir purkštuvais.</li> <li>■ Difuziškas.</li> <li>■ Labai gerai sukimba.</li> <li>■ Išbandytas akytojo betono sistemoje „Atsparumas kamuolio smūgiams pagal DIN 18 032:1997-04“.</li> </ul>
Pagrindinė medžiaga	Polimerais modifikuotas cementinis mišinys.
Pakuotė/indų talpa	25 kg maišai.
Spalvos	Sendinta balta.
Laikymas	Sausai. Nepraimtų gamintojo pakuočių tinkamumo naudoti trukmė 6 mėn.
Techniniai duomenys	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Didžiausias grūdelių dydis: 0,5 mm</li> <li>■ Gniuždomasis stiprumas: 28 d 15,3 N/mm<sup>2</sup></li> <li>■ Šviežiojo skiedinio tūrinis svoris: apie 1.634 kg/m<sup>3</sup></li> <li>■ Kietojo skiedinio tūrinis svoris: apie 1.432 kg/m<sup>3</sup></li> <li>■ Lenkiamojo tempimo stipris: 28 d 5,7 N/mm<sup>2</sup></li> </ul>

## Dengimas

Tinkami pagrindai	Akytojo betono sieninės plokštės viduje ir išorėje, taip pat blokeliai. Pagrindas turi būti sausas, išlaikantis apkrovą ir be sukibimų mažinančių dalelių.
Pagrindo paruošimas	Pašalinti nešvarumus. Pagrindą sudrėkinti. Esant šiltam orui, pagrindą nugruntuoti „Disbon 760 Baudispersion“, atskiedus vandeniu santykiu 1 : 5.
Medžiagos paruošimas	7,5 l vandens gerai sumaišyti su 25 kg „Disbofein 332 Spachtel“, kol glaisto masė taps tolygi, be gumulų. Keletui minučių palikti bręsti ir dar kartą išmaišyti.  Seniems paviršiams su dažų likučiais glaisto paruošimui naudoti skystį „Disbon 760 Baudispersion“, atskiedus vandeniu santykiu 1 : 5.
Maišymo santykis	Sausasis glaistas : vanduo = 1 : 0,3 masės dalių.
Dengimo būdas	„Disbofein 332 Spachtel“ dengti nerūdijančio plieno glaistykle ir išlyginti arba užgludinti trintuve su smulkaus porolono pagrindu. Kai sluoksnio storis > 5 mm, dengti per kelis darbo ciklus. Medžiagos pakartotinai neskiesti vandeniu. „Disbofein 332 Spachtel“ galima dengti ir purkštuvais.
Sluoksnio storis	Vieno sluoksnio storis iki 5 mm.
Sluoksnių sandara	<b>Sandara „Atsparumas kamuolio smūgiams pagal DIN 18 032:1997-04“.</b> Paruoštą akytajį betoną nuglaistyti „Disbofein 332 Spachtel“. Į drėgną „Disbofein 332 Spachtel“ glaisto sluoksnį nerūdijančio plieno mente per visą paviršių ir be oro pūslių įterpti „Capatect-Gewebe 650“ tinklėlį ir padengti „Disbofein 332 Spachtel“ glaistu. Bendras sluoksnio storis turi būti 5 mm.
Sąnaudos	Sausojo glaisto apie 1,2 kg/mm/m <sup>2</sup> (1 mm sluoksnio storiui).
Dengimo trukmė	Paruošto glaisto tinkamumo dengti trukmė - apie 1 val., kai temperatūra 20 °C ir santykinis oro drėgnumas 60%.

Dengimo sąlygos	<b>Produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra:</b> ne žemesnė kaip 5 °C, ne aukštesnė kaip 30 °C.
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Kai temperatūra 20 °C ir santykinis oro drėgnumas 60 %, po 48 val. galima dengti „Disbofein 330 Rollschicht“, „Disbofein 333 Feinschicht“ arba dažyti „Caparol Muresko“.
Įrankių plovimas	Baigus darbus tuoj pat išplauti vandeniu.

## Nuorodos

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Dirgina odą. Stipriai pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Neįkvėpti dulkių, garų. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Naudoti rekomenduojamas apsaugines priemones. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra ir įmanoma tai padaryti, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
Atliekų tvarkymas	Sukietėjusio produkto likučius sutvarkyti laikantis šalyje galiojančių teisės aktų. Tuščias pakuotes atiduoti į atliekų tvarkymo punktus perdirbimui arba sunaikinimui.
Giscode	ZP 1
Išsamesni duomenys	Žiūrėti saugos duomenų lapą. Dirbant su produktu laikytis „Disbon“ dengimo instrukcijų.
Techninė konsultacija	Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į "Caparol" atstovus, kurie suteiks konsultaciją, atsižvelgdami į konkretų objektą.
Klientų aptarnavimo centras	UAB „Caparol Lietuva“ Tel. 8 5 2602015 El. paštas info@caparol.lt

### Techninė informacija Nr. 332 - atnaujinta rugsėjo 2016

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt).

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv  
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lääke tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee  
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt