

# Nespri® FiXX

Vidaus dažai, specialiai pritaikyti paviršių dengti „Nespri-TEC“ purškimo metodu



## Produkto aprašymas

Paskirtis	Specialiai sukurti dengti „Nespri Tec“ purškimo metodu, kai purškiant nesusidaro dulksna. Gerai dengiantys vidaus dažai, gaunamas gelumbės matiškumo sienų ar lubų paviršius. Dėl geros užpildymo gebos „Nespri® FiXX“ tinka dengti šiurkštaus pluošto tapetus, tapetų sandūros labai gerai išsilygina.
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Purškiant specialiu „Nespri Tec“ purškimo metodu nesusidaro dulksna</li> <li>■ Minimalizuotas išskiriamų lakiųjų organinių junginių kiekis, nėra tirpiklių ir minkštiklių</li> <li>■ Be pajuodavimo efekta sukeliančių medžiagų</li> <li>■ Difuziški</li> <li>■ <math>s_d</math> dydis &lt; 0,1 m</li> <li>■ Optimaliai pataisomi</li> <li>■ Gera dengiamoji geba, todėl dažniausiai pakanka vieno sluoksnio</li> </ul>
Pagrindinė medžiaga	Sintetinė dispersija pagal DIN 55945
Pakuotė/indų talpa	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Standartinė prekė:</b> 25 l statinė</li> <li>■ <b>ColorExpress:</b> 12,5 l</li> </ul>
Spalvos	<p>Balti.</p> <p>Spalvinama „AmphiColor® Vollton- und Abtönfarbe“ arba „CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe“ spalvinamaisiais dažais. „Nespri®FiXX“ balti dažai spalvinami „CaparolColor“ atspalviais. Siekiant išgauti vienodą atspalvį, visą reikiamą nuspalvintų dažų kiekį reikia permaišyti tarpusavyje. Dengiant rankiniu būdu spalvintus dažus, gali susidaryti dulksna. <b>Gamykloje spalvinama</b> pagal užsakymą.</p> <p>Norint išvengti spalvinimo klaidos, prieš dengiant būtina patikrinti spalvos tikslumą. Greta esantiems paviršiams naudoti tik vienos partijos dažus.</p> <p>„Nespri®FiXX“ spalvinama „<b>ColorExpress-System</b>“, automatinėmis spalvinimo mašinomis šviesiomis spalvomis maždaug (iki 70 šviesio dydžio) pagal "Caparol" spalvynus.</p>
Blizgesio laipsnis	Blausiai matiniai (pagal DIN EN 13 300)
Laikymas	Vėsiai, bet ne šaltyje.
Techniniai duomenys	<p><b>Parametrai pagal DIN EN 13 300:</b> nuspalvintus galimi nuokrypiai nuo techninių parametru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Šlapias trynimasis: 3 klasė, atitinka atsparumą plovimui pagal DIN 53778</li> <li>■ Dengiamumas: Dengiamumas: 1 klasės dengiamoji geba, kai sunaudojama 5,5 m<sup>2</sup> / l arba 175 ml/m<sup>2</sup>.</li> <li>■ Didžiausias grūdelių dydis: smulkūs (&lt; 100 μm)</li> <li>■ Tankis: apie 1,5 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>



Naudojimo sritys,  
remiantis technine informacija Nr.  
606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė
+	+	-	-	-
(-) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka				

## Dengimas

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB dalies C, DIN 18 363, 3 sk. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

**PII ir PIII skiedinio grupių tinkas/mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 yra ne mažesnis kaip 1,5 N/mm<sup>2</sup>**

Tvirtas, normaliai įgeriantis tinkas dengiamas be išankstinio paruošimo. Stambiai akytą, byrantį, įgeriantį tinką gruntuoti „OptiGrund“ arba „CapaSol“.

**PIV skiedinio grupės gipsinis tinkas/mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279 yra ne mažesnis kaip 2 N/mm<sup>2</sup>**

Gruntuoti „Caparol-Haftgrund“ arba „AmphiSilan-Grundierfarbe“. Sukepusį tinko paviršių nušlifuoti, pašalinti dulkes. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“.

**Gipsinės sienos plokštės:** įgeriančias plokštes gruntuoti „OptiGrund“ arba „CaparolTiefgrund TB“. Labai tankias, lygias plokštes gruntuoti sukibtį gerinančiais gruntiniais dažais „CaparolHaftgrund“ arba „AmphiSilan-Grundierfarbe“.

**Gipskartonio plokštės**

Nušlifuoti glaisto šiurkštus. Minkštas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „Caparol-Tiefgrund TB“. Gruntuoti „Caparol-Haftgrund“ arba „AmphiSilan-Grundierfarbe“, „OptiGrund“ arba „CapaSol“. Plokštes su vandenyje tirpiomis, dažančiomis medžiagomis gruntuoti „Caparol Aqua Sperrgrund“. Laikytis BFS atmenos Nr. 12.

**Betonas**

Pašalinti medžiagos nuo sulipimo likučius, taip pat tepančias, birias daleles.

**Akytasis betonas:**

Gruntuoti „Capaplex“, atskiedus vandeniu santykiu 1:3.

**Silikatinių plytų, apdailos plytų mūras**

dengti be išankstinio paruošimo.

**Apkrovą išlaikantys sluoksniai**

Matinius, silpnai įgeriančius sluoksnius dengti iškart. Blizgius ir emaliniais dažais padengtus paviršius pašiuurkštinti. Gruntuoti „Caparol-Haftgrund“ arba „AmphiSilan-Grundierfarbe“.

**Apkrovos neišlaikantys sluoksniai**

Apkrovos neišlaikančius emalinių ir dispersinių dažų arba sintetinės dervos sluoksnius pašalinti. Silpnai įgeriančius, lygius paviršius gruntuoti „Caparol-Haftgrund“ arba „AmphiSilan-Grundierfarbe“. Stambiai akytus, byrančius arba įgeriančius paviršius gruntuoti „OptiGrund“ arba „CapaSol“. Apkrovos neišlaikančius mineralinių dažų sluoksnius pašalinti mechaniškai ir nuo paviršių nuvalyti dulkes. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“.

**Klijinių dažų sluoksnis**

Nuplauti iki pagrindo. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“.

**Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai arba spausti popieriniai tapetai**

Dengti be paruošimo apdorojimo.

**Atšokę tapetai**

Pašalinti visiškai. Klijų ir makulatūros likučius nuplauti. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“.

**Pelėsinų grybų apnikti paviršiai**

Pelėsinų grybų ir dumbliagybių apnašas nuvalyti drėgnuoju būdu. Paviršius nuplauti „Capatop“ arba „FungiGrund“ ir palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti atsižvelgiant į pagrindo rūšį ir savybes. Stipriai pelėsinų grybų apniktus paviršius padengti baigiamuoju sluoksniu „Indeko-W“, „Malerit-W“ arba „Fungitex-W“. Laikytis šalyje galiojančių teisės aktų (pvz., biomedžiagų ir pavojingų medžiagų įstatymo).

**Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis**

Nikotino, suodžių arba riebalų dėmes nuplauti vandeniu įpylus riebalus skaidančio buitinio valiklio ir palikti gerai išdžiūti. Išdžiūvusias vandens dėmes nuvalyti sausu šepetiu. Izoliuoti „Caparol AquaSperrgrund“ gruntu. Stipriai užterštus paviršius padengti baigiamuoju sluoksniu „Caparol Aqua-inn Nr.1“.

**Mediena ir medienos dirbiniai**

Padengti vandeniu skiedžiamais, aplinką tausojančiais „Capacryl“ akrilinais emaliniais dažais arba „Capadur Color“.

**Nedideli trūkumai**

Po atitinkamo paruošimo darbo užtaisyti „Caparol-Akkordspachtel“ glaistu ir esant reikalui nugruntuoti.

Dengimo būdas

Dengiama tik specialiu „Nespray“ beoriu purkštuvu.

**Purškimas:**

paviršiams: purškimo kampas 30°/purkštukas - specialus „Nespray“ 0,016-0,019" dvigubas purkštukas;

dažymas prie briaunų: purškimo kampas 20°/purkštukas – 0,013" „Nespray“ specialus purkštukas. Atstumas iki pagrindo turi būti iki 30 cm, jei tokio atstumo išlaikyti neįmanoma, reikia naudoti „Wagner“ firmos purkštuko ilgintuvą. Medžiagos temperatūra automatiškai reguliuojama „Nespray“ beoriame purkštuve. Saugus slėgis (išjungtas purškimo pistoletas) nustatomas mėlynos spalvos zonoje. Purškimo slėgis (įjungtas purškimo pistoletas) - žalioje zonoje.

	<p><b>Įrankiai plaunami vandeniu.</b> „Nespray“ beoriu purkštuvu gali būti dengiami ir kiti dažai, specialus gruntas. Tačiau dengiant kitus produktus, negarantuojama, kad nesusidarys dulksnos, todėl reikia imtis reikiamų atsargumo priemonių.</p>
Sluoksnių sandara	Specialia „Nespri-TEC“ purškimo technika: „Nespray“ beoriu purkštuvu dengti „Nespri®FiXX“ gerai įsotinant, tolygiai ir nedelsiant tolygiai pavoluoti įprastiniu trumpaplaukiu (12-16 mm) dažytojų voleliu. Kontrastingus, stipriai arba netolygiai įgeriančius paviršius reikia nugruntuoti.
Sąnaudos	Dengiant lygų pagrindą, apie 175 ml/m <sup>2</sup> vienam sluoksniui. Dengiant šiurkščius paviršius, atitinkamai daugiau.  Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.
Dengimo sąlygos	<b>Temperatūra dengiant ir džiūstant:</b> Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5 °C.
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Kai oro temperatūra +20 °C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 4–6 val., galima dengti kitą sluoksnį. Visiškai išdžiūsta per 3 d.  Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.
Nuorodos	Siekiant išvengti matomų sandūrų, dengti "šlapias ant šlapio" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto. Naudojant „Caparol-Tiefgrund TB“ patalpose gali atsirasti tirpikliams būdingas kvapas, todėl būtina gerai vėdinti. Patalpose, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo „AmphiSilan-Putzfestiger“ be aromatinių junginių. Paviršiaus pataisytų vietų žymės priklauso nuo daugybės veiksnių, todėl yra neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25).  <b>Suderinamumas su kitomis dažymo priemonėmis</b> „Nespri®FiXX“ negalima maišyti su kitais produktais, išskyrus „AmphiColor®“ arba „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben“.

## Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Saugoti, kad nepatektų į rankas vaikams. Dengiant ir džiūstant, pasirūpinti gera ventiliacija. Dengiant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu ir muilu. Neįkvėpti aerozolių, dulksnos. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lapą.  Sudėtyje yra: 1,2 benzotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.
Atliekų tvarkymas	Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų, lako atliekas, sudžiūvusius – kaip statybos, griovimo arba kaip buitines atliekas.
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis	ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokiams produktui (kateg. A/a): 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra < 1 g/l.
Produkto kodas (dažai ir emaliai)	M-DF01
Sudėtinių medžiagų deklaracija	Polivinilacetato derva, titano dioksidas, silikatai, kalcio karbonatas, vanduo, priedai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzilizotiazolinonas).
Techninė konsultacija	Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į "Caparol" atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.
Klientų aptarnavimo centras	UAB „Caparol Lietuva“ Tel. 8 5 2602015 El. paštas info@caparol.lt

## Techninė informacija Nr. 147 - atnaujinta kovo 2017

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt).

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv  
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lääke tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee  
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt