SeidenLatex

Šilko blizgesio dažai, skirti vidaus paviršiams. Aukštos kokybės, minimalizuotas LOJ kiekis.

Produkto aprašymas

Paskirtis	„SeidenLatex" dažai padengia sienas labai patvariu, faktūrą saugančiu, šveitimui atspariu sluoksniu. Paviršiams suteikiamas šilko blizgesio efektas. Dažai ypač tinkami didelių apkrovų veikiamiems paviršiams, kuriuos prireikia dažnai valyti: mokyklų, ligoninių, vaikų darželių, biurų, viešbučių, restoranų, visuomeninių pastatų vidaus apdailai, koridoriams, laiptinėms. „SeidenLatex" dažai puikiai tinka dengti šiurkštaus pluošto, reljefinius ir spaustus tapetus, taip pat „Capaver Glasgewebe-Wandbeläge" stiklo pluošto audinio tapetus, kurių įspūdinga faktūra ypač išryškėja padengus šilko blizgesio dažais.
Savybės	■ skiedžiami vandeniu, tausoja aplinką, silpno kvapo ■ labai balti ■ difuziški ■ s_d-vertė < 0,3 m ■ labai gerai valomi, atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms ir buitiniams valikliams ■ lengvai dengiami ■ atsparūs šarmams, todėl nenuplaunami muilu
Pagrindinė medžiaga	Sintetinės medžiagos lateksas pagal DIN 55945
Pakuotė/indų talpa	■ **Standartinė prekė**: 2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l. Airfix: 25 l statinė ■ **Sendintos baltos spalvos pakuotė:** 12,5 l ■ **Pakuotės, skirtos tonuoti „ColorExpress":** 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l
Spalvos	Baltos, sendintos baltos spalvos „SeidenLatex" galima spalvinti rankiniu būdu „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben" arba „AmphiColor®Vollton- und Abtönfarben" spalvinamaisiais dažais. Spalvinant patiems, siekiant išvengti atspalvių skirtumo, visą reikiamą nuspalvintų dažų kiekį permaišyti tarpusavyje. Perkant 100 litrų ar daugiau vienos spalvos dažų, galima užsisakyti dažus nuspalvinti gamykloje. „SeidenLatex" dažai tonuojami automatinėmis „ColorExpress-System" mašinomis pagal spalvyną. Norint išvengti spalvinimo klaidos, prieš dažant, patikrinti spalvos tikslumą. Greta esantiems paviršiams naudoti tik vienos partijos dažus. Dažant silpnai dengiančiomis spalvomis: raudona, oranžine, geltona, pirmiausia rekomenduojama paviršių padengti gruntu „Haftgrund", tonuotu atitinkama spalva, pagal „ColorExpress" gruntavimo atspalvių sistemą. Gali prireikti dengti ir antrą grunto sluoksnį.
Blizgesio laipsnis	Šilko blizgesio (vidutiniškai blizgantys pagal DIN EN 13 300)
Laikymas	Vėsiai, bet ne šaltyje
Techniniai duomenys	**Parametrai pagal DIN EN 13 300:** Tonavus, gali atsirasti nuokrypių nuo techninių parametrų.

CAPAROL

■ Šlapias trynimas:	2 klasė, atitinka atsparumą dilimui pagal DIN 53778.
■ Dengiamumas:	Dengiamoji geba - 2 klasė, kai išeiga 7 m^2/l arba sąnaudos 140 ml/m^2
■ Didžiausias grūdelių dydis:	smulkūs (< 100 µm)
■ Tankis:	apie 1,3 g/cm^3

Papildomi produktai

Disbopur 458 PU-AquaSiegel
Padengus du apsauginius sluoksnius „Disbopur 458 PU-Aqua-Siegel", labai pagerėja „SeidenLatex" dažų mechaninis ir cheminis patvarumas. Naudojama tik dažant šviesiomis spalvomis, kai šviesio indeksas apie 100-60. Apsauginis sluoksnis padaro paviršių matiškesnį, todėl gali šiek tiek pakisti spalva. Dažant „Capaver®Glasgewebe", gaunami itin stiprūs paviršiai. Dengiant kitų gamintojų stiklo pluošto audinius, jie gali pagelsti.

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus	2 vidus	3 vidus	1išorė	2 išorė
+	+	○	–	–
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka				

Dengimas

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, sausi, be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

PII ir PIII skiedinių grupės tinkas/ gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 ne mažesnis kaip 2 N/mm^2:
tvirti, normaliai įgeriantys tinko paviršiai dengiami be išankstinio paruošimo. Stambiai akytas, birus, įgeriantis tinkas gruntuojamas „OptiGrund" arba „CapaSol".

PIV skiedinių grupės gipsinis tinkas/ gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279 ne mažesnis kaip 2 N/mm^2:
gruntuoti „Caparol-Haftgrund". Gipsinį tinką su blizgiu paviršiumi nušlifuoti, nuvalyti dulkes ir nugruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".

Gipsinės sienų plokštės:

įgeriančias plokštes gruntuoti „OptiGrund" arba „Caparol-Tiefgrund TB". Smarkiai sutankėjusias, lygias plokštes gruntuoti sukibtį gerinančiu „Caparol-Haftgrund" gruntu.

Gipsinės plokštės (gipskartonio plokštės):
šiurkštus nušlifuoti. Minkštas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „Tiefgrund TB". Gruntuoti „Caparol Haftgrund", „OptiGrund" arba „CapaSol". Plokštes su vandenyje tirpiomis, dažančiomis sudėtinėmis medžiagomis gruntuoti „AquaSperrgrund". Laikytis techninės atmenos Nr. 12 nuorodų.

Betonas:
pašalinti medžiagos nuo sulipimo likučius, taip pat tepančias, birias daleles.

Akytasis betonas:
padengti gruntinį sluoksnį „Capaplex", atskiedus vandeniu 1 : 3.

Silikatinių plytų ir apdailos plytų mūras:
dengti be išankstinio paruošimo.

Apkrovą išlaikantys sluoksniai:
matiniai, silpnai įgeriantys sluoksniai dengiami iškart. Blizgius ir emaliniais dažais padengtus paviršius pašiurkštinti. Gruntuoti „Caparol-Haftgrund".

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:
apkrovos neišlaikančius emalinių ir dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksnius pašalinti. Silpnai įgeriančius, lygius paviršius gruntuoti „CaparolHaftgrund". Stambiai akytus, birius arba įgeriančius paviršius gruntuoti „OptiGrund" arba „CapaSol". Apkrovos neišlaikančius mineralinių dažų sluoksnius pašalinti mechaniškai, nuo paviršių nuvalyti dulkes, gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".

Klijinių dažų sluoksniai:
nuplauti iki pagrindo ir gruntuoti „Caparol Tiefgrund TB".

Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai arba spausti popieriniai tapetai:
dengti be išankstinio paruošimo.

Atšokę tapetai:
visiškai pašalinti. Klijus ir makulatūrą nuplauti. Gruntuoti „Caparol Tiefgrund TB".

Pelėsinių grybų apnikti paviršiai:
pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnašas pašalinti šlapiuoju būdu. Paviršius nuplauti „Capatox" arba „FungiGrund" ir palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti atsižvelgiant į pagrindo rūšį ir savybes. Stipriai apniktus paviršius dengti baigiamuoju sluoksniu „Indeko-W", „Malerit-W" arba „Fungitex-W" dažais. Laikytis visų šalyje galiojančių teisės normų (žr. Bioaktyviųjų ir pavojingų medžiagų įstatymas).

Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių ir riebalų dėmėmis:
nikotino, suodžių ir riebalų dėmes nuplauti vandeniu su riebalus skaidančiais buitiniais valikliais ir palikti gerai išdžiūti. Vandens dėmes nuvalyti sausu šepečiu ir izoliuoti gruntiniais dažais „Caparol AquaSperrgrund".

Mediena ir mediniai gaminiai:
dengti vandeniu skiedžiamomis, aplinką tausojančiomis „Capacryl" akrilinėmis arba poliuretaninėmis emalėmis.

Mažos išdaužos:
atitinkamai pagal instrukcijas užtaisyti „Caparol-Akkordspachtel" glaistu ir, jei reikia, gruntuoti.

Dengimo būdas

Teptuku, voleliu ir beoriais purkštuvais.
Beoris purkštuvas:
purškimo kampas: 50°;
purkštukas: 0,017–0,019";
purškimo slėgis: 180–200 bar
Panaudotus įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.

Sluoksnių sandara

Grunto ir tarpinis sluoksnis: „SeidenLatex", skiesti ne daugiau kaip 10 % vandens.
Viršutinis sluoksnis: „SeidenLatex", skiesti ne daugiau kaip 5 % vandens.

Sąnaudos

Dengiant lygius pagrindus, apie 140 ml/m^2 vienam sluoksniui, dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Temperatūra dengiant ir džiūstant
Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 4–6 val., galima dengti kitą sluoksnį. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug po 3 dienų.
Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Nuorodos

Siekiant išvengti sandūrų, dengti nepertraukiamai, „šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto.
Purškiant beoriu purkštuvu, dažus gerai išmaišyti ir perkošti.
Naudojant „Caparol Tiefgrund TB", patalpose gali atsirasti tirpikliams būdingas kvapas, todėl būtina gerai vėdinti. Patalpose, kurioms keliami aukšti higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo „AmphiSilan-Putzfestiger" be aromatinių junginių. Pataisytų vietų paviršiaus žymės priklauso nuo daugelio veiksnių ir yra neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25). Naudojant paviršių dezinfekavimo priemones fenolio pagrindu, paviršius gali pagelsti.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams neprieinamose vietose. Dengiant ir džiūvant gerai vėdinti patalpas. Dengiant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Patekus į akis arba ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Panaudotus įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu su muilu. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/ P2 filtrus. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lapus.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/ lako surinkimo vietas, sudžiūvusius - sutvarkyti kaip statybines ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiems A/a kategorijos produktams: 30 g/l LOJ (2010). Šiame produkte LOJ yra ne daugiau kaip 1 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, titano dioksidas, silikatai, vanduo, priedai, plėvėdariai, konservuojamosios priemonės (1,2-benzilizotiazol- 3 (2H)-onas, 2metil-2H-izotiazol-3-onas).

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt