

Capadur Holz-Öl

Premium kokybės medienos aliejus, gilaus veikimo, suteikia atspalvį, skirtas išorės darbams



Produkto aprašymas

Paskirtis Nepastovių matmenų medinių konstrukcijų apsaugai ir apdailai (medinėms terasoms, balkonams, grindų dangoms, sodo tvoroms, pergolėms, malksnoms, augalų laikikliams bei sodo baldams).

Prieš dengiant plokščias medienos konstrukcijas, pvz. medžio masyvo plokštes, fanerą, medžio drožlių plokštes ir medienos plaušo plokštes, būtina laikytis BFS atmenos Nr.18 sk. 2.2.3 ff nuorodų. Netinka mediniams paviršiams, esantiems vandenyje, taip pat besiliečiantiems su žeme arba veikiamiems statinės apkrovos.

Savybės

- atstumia vandenį
- reguliuoja drėgmę
- atviraporis
- lengvai dengiamas
- suteikia patikimą apsaugą nuo UV spindulių

Pagrindinė medžiaga Linų sėmenų aliejaus ir alkidinės dervos hibridinis rišiklis

Pakuotė/indų talpa 2,5 l

Spalvos

- Teak (tikmedis)
- Bangkirai (afrikinė šorėja)
- Douglasie (pocūgė)

Blizgesio laipsnis Šilko blizgesio

Laikymas Vėsiai, bet ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

| 1 vidus | 2 vidus | 3 vidus | 1 išorė | 2 išorė |
|--|---------|---------|---------|---------|
| – | – | – | + | + |
| (-) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka | | | | |

Dengimas

Tinkami pagrindai Igeriančios, santykinai pastovių ir nepastovių matmenų medinės konstrukcijos iš šorėjos (bangkirai), pocūgės ir tikmedžio. Tinka ir pagrindams iš robinijos ar kedro.



Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių. Nepastovių matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi būti: lapuočių ne didesnė kaip 12 %, spygliuočių ne didesnė kaip 15 %.

Norint užtikrinti ilgalaikę medienos apsaugą, naudojant dengiamąsias medžiagas, būtina laikytis konstruktyvios medienos apsaugos principų. Laikytis BFS matmenos Nr. 18 nuorodų.

Naujos medinės konstrukcijos

Lygius medinius paviršius nušlifuoti plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalyti ir pašalinti ištryškusius sakus, dervas ir pan.

Sena, neapdorota mediena

Sutręšusį, atmosferos veiksnių pakenktą medinį paviršių nušlifuoti iki nepakenkto, apkrovą išlaikančio pagrindo ir kruopščiai nuvalyti.

Padengta mediena

Senus lako, storasluoksnių dažyvių sluoksnius pašalinti iki įgeriančio pagrindo. Tvirtus plonasluoksnių dažyvių sluoksnius nušlifuoti, nuvalyti ir patikrinti jų suderinamumą su „Capadur Holz-Öl“.

Nuoroda:

Valant terasos ir vestibulio grindis, būtina atkreipti dėmesį, kad prieš dengiant jos būtų pakankamai išdžiūvusios (medienos drėgmė iki 12 %). Reikia suplanuoti keletą dienų džiūvimui.

Dengimo būdas

Neskiestą medienos aliejų „Capadur Holz-Öl“ tolygiai dengti teptuku arba plokščiuoju šepetėliu. Perteklinę medžiagą pašalinti šluoste, nepaliekant plaušelių. Kad nesimatytų sandūrų, dideli, šalia esantys plotai dengiami nepertraukiamai "šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto.

Dengimas

„Capadur Holz-Öl“ medienos aliejų prieš darbą ir kartais nuo karto proceso metu pamaišyti.

| Pagrindas | Impregnavimas | Tarpinis sluoksnis | Viršutinis sluoksnis |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Santykinai pastovių ir nepastovių matmenų medinės konstrukcijos | Capalac Holz-Imprägniergrund*) | 1-2x Capadur Holz-Öl | Capadur Holz-Öl |

*) tik išorės darbams

Sąnaudos

Lygių medinių paviršių dengimas

apie 90 – 110 ml/m² / vienam sluoksniui, priklausomai nuo pagrindo įgerties.

Šiurkščių medinių paviršių dengimas

apie 120 – 160 ml/m² / vienam sluoksniui, priklausomai nuo pagrindo įgerties.

Pateikti duomenys yra orientaciniai, sąnaudos gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

| | | | |
|--|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Kai temperatūra +20 °C ir santykinis oro drėgnumas 65% | nelimpa dulksės | galima dengti kitą sluoksnį | atsparumas lietu |
| val. | 2–3 | 4–5 | 24 |

Džiūvimas ir blizgesio lapsnis taip pat priklauso nuo medinio pagrindo įgerties. Mediena, kurioje yra sudedamųjų dalių, gali džiūti ilgiau.

Apkrovą išlaiko maždaug po 6–8 dienų.

Įrankių plovimas

Pabaigus darbus ar darant pertrauką, panaudotus įrankius išplauti terpentino pakaitalu.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo karščio/ žiežirbų/ atviros liepsnos/ karštų paviršių. Nerūkyti. Neįkvėpti dulkių/ garų/ dujų/ dūmų/ aerozolio. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Esant nepakankamam vėdinimui, nešioti kvėpavimo takų apsaugą. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, gerai vėdinamoje patalpoje. Daugiau informacijos - Saugos duomenų lape.

Atliekų tvarkymas

Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/lako surinkimo vietas. Sudžiūvusius likučius sutvarkyti kaip statybines, griovimo arba buitines atliekas. Perdurbimui atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

tokiam A/f kategorijos produktui: 700 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 510 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-KH02

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Linų sėmenų aliejus, alkidinė derva, pigmentai, alifatai, priedai.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šiame spaudinyje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtina kreiptis į „Caparol“ atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva“
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija Nr. 179 - atnaujinta vasario 2018

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lääke tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt