

Capadur Holz-Öl Aqua

Premium kokybės medienos aliejus iš atsinaujinančių žaliavų, skirtas vidaus ir išorės darbams



Produkto aprašymas

Paskirtis Santykinai pastovių ir nepastovių matmenų medinių konstrukcijų apsaugai ir apdailai (sodo baldams, tvoroms, pergolėms, malksnoms, augalų laikikliams).

Prieš dengiant plokščias medienos konstrukcijas, pvz. medžio masyvo plokštes, fanerą, medžio drožlių plokštes ir medienos plaušo plokštes, būtina laikytis BFS atmenos Nr.18 sk. 2.2.3 ff nuorodų. Netinka mediniams paviršiams, esantiems vandenyje, taip pat besiliečiantiems su žeme arba veikiamiems statinės apkrovos.

Savybės

- vandens pagrindo
- reguliuoja drėgmę
- atviraporis
- tausojantis aplinką
- nelašantis
- lengvai dengiamas
- apsaugantis nuo UV spindulių

Pagrindinė medžiaga Linų sėmenų aliejaus ir akrilinės dervos hibridinis rišiklis

Pakuotė/indų talpa 2,5 l

Spalvos

- Teak (tikmedis)
- Bangkirai (afrikinė šorėja)
- Douglasie (pocūgė)

Blizgesio laipsnis Šilko matinis

Laikymas Vėsiai, bet ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas. Originalioje nepraimitoje pakuotėje galioja 2 metus.

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

| 1 vidus | 2 vidus | 3 vidus | 1 išorė | 2 išorė |
|--|---------|---------|---------|---------|
| + | + | + | + | + |
| (-) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka | | | | |

Dengimas

Tinkami pagrindai Igeriančios santykinai pastovių ir nepastovių matmenų medinės konstrukcijos.



Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių. Nepastovių matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi būti: lapuočių ne didesnė kaip 12 %, spygliuočių ne didesnė kaip 15 %.

Norint užtikrinti ilgalaikę medienos apsaugą, naudojant dengiamąsias medžiagas, būtina laikytis konstruktyvios medienos apsaugos principų. Laikytis BFS matmenos Nr. 18 nuorodų.

Naujos medinės konstrukcijos

Lygius medinius paviršius nušlifuoti plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalyti ir pašalinti ištryškusius sakus, dervas ir pan.

Sena, neapdorota mediena

Sutręšusį, atmosferos veiksnių pakenktą medinį paviršių nušlifuoti iki nepakenkto, apkrovą išlaikančio pagrindo ir kruopščiai nuvalyti.

Padengta mediena

Senus lako, storasluoksnių dažyvių sluoksnius pašalinti iki įgeriančio pagrindo. Tvirtus plonasluoksnių dažyvių sluoksnius nušlifuoti, nuvalyti ir patikrinti jų suderinamumą su „Capadur Holz-Öl Aqua“.

Dengimo būdas

Neskiestą medžio aliejų „Capadur Holz-Öl Aqua“ dengti tolygiai „Orel-Mix Acryl“ teptuku. Perteklinę medžiagą neužilgo (maždaug po 10-20 min.) pašalinti šluoste, nepaliekancia plaušelių. Kad nesimatytų sandūrų, dideli, šalia esantys plotai dengiami nepertraukiamai "šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto.

Dengimas

„Capadur Holz-Öl Aqua“ medienos aliejų prieš darbą ir kartus nuo karto proceso metu pamaišyti.

| Pagrindas | Impregnavimas | Tarpinis sluoksnis | Viršutinis sluoksnis |
|--|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| Nepastovių matmenų medinės konstrukcijos | Capacryl Holzschutzgrund*) | Capadur Holz-Öl Aqua **) | Capadur Holz-Öl Aqua |

*) tik atliekant išorės darbus

**) stipriai įgeriančias paviršiaus vietas, pvz. medienos galus ir pjautinius kraštus, padengti mažiausiai dar vienu sluoksniu.

Sąnaudos

Lygių medinių paviršių dengimas

apie 70 – 90 ml/m² / vienam sluoksniui, priklausomai nuo pagrindo įgerties.

Šiurkščių medinių pagrindų dengimas

apie 120 – 160 ml/m² / vienam sluoksniui, priklausomai nuo pagrindo įgerties.

Pateikti duomenys yra orientaciniai, sąnaudos gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +8 °C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

| Kai temperatūra +20 °C ir santykinis oro drėgnumas 65% | nelimpa dulkės | galima dengti sekantį sluoksnį | atsparumas lietai |
|--|----------------|--------------------------------|-------------------|
| val. | 2-3 | 4-5 | 24 |

Džiūvimas ir blizgesio lapsnis taip pat priklauso nuo medinio pagrindo įgerties. Mediena, kurioje yra sudedamųjų dalių (pvz., ažuolas, tropinė mediena), gali džiūti ilgiau.

Apkrovą išlaiko maždaug po 6–8 dienų.

Įrankių plovimas

Pabaigus darbus ar darant pertrauką, panaudotus įrankius iš karto išplauti vandeniu ir vilgikliu (pvz. miulu).

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 kombifiltrus. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Dirban nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos tuoj pat, kruopščiai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Daugiau informacijos - Saugos duomenų lape.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Atliekų tvarkymas | Sudėtyje yra mišinys iš a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hidroksifenil)propionil-x-hydroxypoly (oxyetilen);a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hidroksifenil)propionil-x-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hidroksifenil)propioniloksipoli(oksietilen), 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. |
| ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis | Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotes su skystais medžiagos likučiais atiduoti į senų dažų/lako surinkimo vietas. Sudžiūvusius likučius sutvarkyti kaip statybines, griovimo arba buitines atliekas. |
| Produkto kodas (dažai ir emaliai) | tokiam A/e kategorijos produktui: 130g/l (2010) Šiame produkte yra ne daugiau kaip 10 g/l LOJ. |
| Sudėtinių medžiagų deklaracija | M-KH01 |
| Techninė konsultacija | Linų sėmenų aliejus, poliakrilato derva, pigmentai, vanduo, priedai, UV absorberiai, konservantai (metilizotiazolinonas). |
| Klientų aptarnavimo centras | Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą. |
| | UAB „Caparol Lietuva“ Tel. 8 5 2602015 El. paštas info@caparol.lt |

Techninė informacija Nr. 180 - atnaujinta vasario 2018

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lääke tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt