Histolith® Kristallin-Fixativ

Skystojo stiklo rišiklis, skirtas „Histolith® Kristallin"

Produkto aprašymas

Paskirtis

„Histolith® Kristallin-Fixativ" naudojamas:
kaip „Histolith® Kristallin" dažų komponento rišiklis,
kaip skiedimo priemonė koreguojant paruoštų „Histolith® Kristallin" dažų konsistenciją,
kaip gruntavimo priemonė stipriai ar nevienodai įgeriančių pagrindų įgeriamumo išlyginimui ir sutvirtinimui.

Savybės

„Histolith® Kristallin-Fixativ" kristalizuojasi su mineraliniais pagrindais ir dėl šios priežasties yra labai atsparus atmosferos veiksniams.

- labai pralaidus vandens garams ir anglies dioksidui
- nebrinksta
- nedegus
- be tirpiklių

Pagrindinė medžiaga

Skystasis stiklas be organinių sudedamųjų dalių

Pakuotė/indų talpa

10 l

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje
Medžiagą laikyti tik plastikinėse pakuotėse

Techniniai duomenys

- Tankis: apie 1,2 g/cm³

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė
+	+	+	+	+
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka				

Dengimas

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti tvirti, išlaikantys apkrovą, švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių, sausi ir įgeriantys. Laikytis VOB C dalies DIN 18363, 3 sk. nuorodų.

CAPAROL

TECHNINė INFORMACIJA 1001

Pagrindo paruošimas	**PIc, PII ir PIII skiedinių grupės naujas tinkas** Mažiausiais viršutinio tinko sluoksnis: 5 mm. Netinka dengti ant lengvojo tinko. Laikytis naujo tinko prastovos iki dengimo reikalavimų: PI skiedinių grupės - ne trumpiau kaip 4 sav., PII ir PIII - ne trumpiau kaip 2 sav. Labai blizgų sluoksnį pašalinti „Histolith®Fluat“. **Senas nedažytas tinkas ir seni mineralinių dažų sluoksniai** Paviršius gerai nuplauti. Netvirtus sluoksnius pašalinti. **Pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai** Paviršius su pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnašomis nuvalyti drėgnuoju būdu. Išdžiūvus suvilgyti „Histolith®Algenentferner“ ir palikti išdžiūti. Dėl sluoksnių sandaros būtina pasikonsultuoti su "Caparol" technologais.
Dengimo būdas	Kaip gruntas naudojamas „Histolith® Kristallin-Fixativ” gerai įtrinamas šepečiais į pagrindą.
Sluoksnių sandara	**Dengimas:** *Naudojant kaip rišikilį „Histolith® Kristallin” sistemoje:* 10 litrų „Histolith® Kristallin” dažų komponento (1 pakuotę) greitai sumaišyti su 5 litrais „Histolith® Kristallin-Fixativ”, o tuomet maišyti rankiniu būdu arba tinkama maišykle, kol masė taps homogeniška, be gumulų. Darbui naudoti tik švarius įrankius. *Naudojant bazinių dažų konsistencijos reguliavimui:* „Histolith®Kristallin-Fixativ” skiesti vandeniu, santykiu 1 : 1. *Stipriai arba nevienodai įgeriančių paviršių gruntavimui:* „Histolith®Kristallin-Fixativ” skiesti vandeniu santykiu 1 : 1 arba 1 : 2, priklausomai nuo pagrindo gebos įgerti.
Sąnaudos	Naudojant kaip gruntą: apie 70–100 ml/m², priklausomai nuo pagrindo gebos įgerti. Naudojant kaip „Histolith® Kristallin”dažų komponento rišiklį: apie 65–75 ml/m² vienam darbo ciklui ant lygaus paviršiaus. Dengiant šiurkščius pagrindus, sąnaudos yra didesnės. Tikslias sąnaudas galima paskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą objekte.
Dengimo sąlygos	**Temperatūra dengiant:** pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8 °C.
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Kai temperatūra +20 °C ir santykinis oro drėgnumas 65%, tarp darbo ciklų turi būti daromos 12 val. pertraukos.
Įrankių plovimas	Panaudoti įrankiai iš karto po darbo plaunami vandeniu.
Nuorodos	Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, esant aukštai temperatūrai, pučiant stipriam vėjui, esant dideliam drėgnumui, tvyrant tirštam rūkui, lyjant. Jei reikia, pastolius apdengti tinklu. Vengti nakties šalnų. **Aplinkiniai paviršiai:** Aplink esančius paviršius reikia kruopščiai apdengti, ypač jei tai stiklas, keramika, lakuoti paviršiai, klinkeris, natūralus akmuo, metalas ir mediena.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Dengimo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis arba ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius arba gruntą. Įrankius plauti muilu ir vandeniu iškart, baigus darbus. Tai labai šarminis produktas, todėl reikia saugoti akis ir odą nuo tiškalų. Kruopščiai apdengti aplinkinius paviršius. Tiškalus nuo lakuotų, stiklo, keramikos, metalo, natūralaus akmens paviršių nuplauti nedelsiant. Išsamesnė informacija saugos duomenų lape.
Atliekų tvarkymas	Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandens pagrindo dažų atliekos, sudžiūvę – kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos.
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis	Tokiems A/a kategorijos gaminiams leidžiamas LOJ kiekis: 30 g/l (2010). Šiame gaminyje lakiųjų organinių junginių yra < 1 g/l.
Produkto kodas (dažai ir emaliai)	M-SK01
Klientų aptarnavimo centras	UAB DAW Lietuva 8 5 260 2015 info@daw.lt

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt