

Capatect IDS Mineral LDP

Angokraščių izoliacinė plokštė durų ir langų angokraščiams izoliuoti, montuojant vidinio šiltinimo sistemą.



Produkto aprašymas

Paskirtis	Mineralinė angokraščių izoliacinė plokštė durų ir langų angokraščiams izoliuoti „Capatect IDS Mineral“ sistemoje, nekeičiant medžiagos.
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nedegi ■ Būdingas difuziškumas ir kapiliarinis aktyvumas ■ Grynai mineralinė; rekomenduojama statybinės biologijos ■ Be plaušų ■ Stabilios formos ir atspari gniuždymui
Laikymas	Sausoje, nuo drėgmės apsaugotoje vietoje. Atskirai, po vieną, nesukrautas viena ant kitos, nes plonos izoliacinės plokštės gali lūžti.
Techniniai duomenys	<p>Matmenys: 500 x 150 mm, storis 20 ir 30 mm Šilumos laidumas: 0,042 W/mK pagal DIN EN 12667 Gniuždomasis stipris: ≥ 150 kPa pagal DIN EN 826 Tempiamasis stipris: ≥ 80 kPa pagal DIN EN 1607 Tankis: 85 – 110 kg/m³ pagal DIN EN 1602 Statybinių medžiagų klasė: A1, nedegi pagal DIN EN 13501 Vandens garų difuzinio pasipriešinimo koeficientas: $\mu = 3 / 7$ pagal DIN EN 12086</p>

Storis (mm)	Plokštės/pakuotė	m/pakuotė
20	28	14
30	26	13

Dengimas

Izoliacinių plokščių klojimas	Išsamesni duomenys apie vidinio šiltinimo sistemos montavimą, žr. brošiūrą „Capatect IDS vidinio šiltinimo sistemos“.
-------------------------------	---

Nuorodos

Atliekų tvarkymas	Plokštės reikia pjaustyti atidžiai, stengiantis išvengti likučių. Nedideli medžiagos likučiai išvežami į I klasės sąvartynus pagal EAK 170101 (betonas) arba sutvarkomi pagal EAK 170704 (mišrios statybinės ir griovimo atliekos).
Leidimas	ETA-05/0179



Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva“
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija Nr. 2880 - atnaujinta balandžio 2016

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lāike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt