

SamtGrund E.L.F.

Ekologiški, sukibtį gerinantys gruntiniai dažai vidaus paviršiams



Produkto aprašymas

Paskirtis	Lygiems ir silpnai sugeriantiems pagrindams padengti lygiu, sukibtį gerinančiu sluoksniu.
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skiedžiami vandeniu, ekologiški ir silpno kvapo ■ Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių, be organinių tirpiklių ■ Gera sukibtis ■ Difuziški ■ Gera dengiamoji geba ■ Lengvai dengiami
Pakuotė/indų talpa	1 bazė: 2,5 l; 10 l 2 bazė: 10 l nuspalvinus
Spalvos	1 bazė - balta 2 bazė - skaidri (naudoti tik nuspalvintą!)
Laikymas	Vėsiai, bet ne šaltyje.
Techniniai duomenys	■ Tankis: apie 1,3 g/cm ³

Dengimas

Tinkami pagrindai	Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių, tvirti ir sausi.
Pagrindo paruošimas	<p>PII ir PIII skiedinių grupių tinkai Tvirti, normaliai sugeriantys tinkai dengiami be išankstinio paruošimo. Stambiai akyti, birūs, sugeriantys tinkai gruntuojami „OptiGrund E.L.F.“ arba „CapaSol LF“.</p> <p>PIV ir PV skiedinių grupių gipsinis ir gatavas tinkas Gruntuojama „Caparol-Haftgrund“ arba „SamtGrund E.L.F.“. Gipsinį tinką su sukepusiu paviršiumi nušlifuoti, nuvalyti dulkes, nugruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“.</p> <p>Gipsinės plokštės Sugeriančias plokštes gruntuoti „Caparol OptiGrund E.L.F.“ arba „Caparol-Tiefgrund TB“. Labai tankias, lygias plokštes gruntuoti sukibtį gerinančiu gruntu „Caparol-Haftgrund“ arba „CapaSol LF“.</p>



Gipskartonio plokštės

Glaisto šiurkštai nušlifuojami. Minkštas ir nušlifuotas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „Caparol Tiefgrund TB“. Gruntuoti „Caparol-Haftgrund“, „CapaSol LF“ arba „SamtGrund E.L.F.“ Plokštės su vandenyje tirpiomis, blunkančiomis medžiagomis gruntuoti „CaparolAquaSperrgrund“.

Betonas

Pašalinti medžiagos nuo sulipimo likučius ir tepančias, birias daleles.

Akytasis betonas

Gruntuoti „Capaplex“, atskiedus vandeniu santykiu 1:3.

Silikatinių ir apdailos plytų mūras

Dengti be išankstinio apdorojimo.

Apkrovą išlaikantys sluoksniai

Matinius, silpnai sugeriančius sluoksnius dengti iškart. Blizgius ir emaliniams dažais padengtus paviršius pašiuurkštinti. Gruntuoti „Caparol-Haftgrund“ arba „SamtGrund E.L.F.“

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai

Pašalinti apkrovos neišlaikančius, emaliniams ir dispersiniams dažais padengtus sluoksnius arba sintetinės dervos tinką. Silpnai sugeriančius, lygius paviršius gruntuoti „Caparol-Haftgrund“ arba „SamtGrund E.L.F.“ Stambiai akytus, birius arba sugeriančius paviršius gruntuoti „Caparol OptiGrund E.L.F.“ arba „Capasol LF“. Apkrovos neišlaikančius mineralinių dažų sluoksnius pašalinti mechaniškai ir nuo paviršių nuvalyti dulkes. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“.

Klijinių dažų sluoksnis

Nuvalyti iki pagrindo. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“.

Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai arba spausti popieriniai tapetai

Pašalinti visiškai. Kleisterį ir makulatūros likučius nuplauti. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“.

Pelėsinų grybų apnikti paviršiai

Pelėsinų grybų ir dumbliagybių apnašas nuvalyti mechaniškai drėgnu šepetiu, nugramdyti arba nuskusti. Paviršius nuplauti „Capatox“ ir palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti atsižvelgiant į pagrindo rūšį ir savybes. Stipriai pelėsinų grybų apniktus paviršius padengti baigiamuoju sluoksniu „Indeko-W“ arba „Malerit-W“.

Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis

Nikotino, suodžių arba riebalų dėmes nuplauti vandeniu, įpylus riebalus skaidančio buitinio valiklio ir palikti gerai išdžiūti. Išdžiūvusias vandens dėmes nuvalyti sausu šepetiu. Izoliuoti „Caparol AquaSperrgrund“ gruntu. Stipriai užterštus paviršius padengti baigiamuoju sluoksniu „Caparol IsoDeck“.

Mediena ir medienos dirbiniai

Padengti vandeniu skiedžiamais, aplinką tausojančiais „Capacryl Acryl-Lacken“ arba „Capadu Color“.

Trūkumai

Po atitinkamo paruošiamojo darbo užtaisyti „Caparol-Akkordspachtel“ arba „Glättspachtel“ ir esant reikalui nugruntuoti.

Grunto ir tarpinis sluoksnis

„SamtGrund E.L.F.“ skiesti iki 5% vandens. Baigiamasis sluoksnis „Samtex 3 E.L.F.“, „Samtex 7 E.L.F.“, „Samtex 20 E.L.F.“

Pelėsinų grybų apnikti paviršiai

Pelėsinų grybų ir dumbliagybių apnašas nuvalyti mechaniškai drėgnu šepetiu, nugramdyti arba nuskusti. Paviršius nuplauti „Capatox“ ir palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti atsižvelgiant į pagrindo rūšį ir savybes. Stipriai pelėsinų grybų apniktus paviršius padengti baigiamuoju sluoksniu „Indeko-W“ arba „Malerit-W“.

Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis

Nikotino, suodžių arba riebalų dėmes nuplauti vandeniu, įpylus riebalus skaidančio buitinio valiklio ir palikti gerai išdžiūti. Išdžiūvusias vandens dėmes nuvalyti sausu šepetiu. Izoliuoti „Caparol AquaSperrgrund“ gruntu. Stipriai užterštus paviršius padengti baigiamuoju sluoksniu „Caparol IsoDeck“.

Mediena ir medienos dirbiniai

Padengti vandeniu skiedžiamais, aplinką tausojančiais „Capacryl Acryl-Lacken“ arba „Capadu Color“.

Trūkumai

Po atitinkamo paruošiamojo darbo užtaisyti „Caparol-Akkordspachtel“ arba „Glättspachtel“ ir esant reikalui nugruntuoti.

Grunto ir tarpinis sluoksnis

„SamtGrund E.L.F.“ skiesti iki 5% vandens.

Baigiamasis sluoksnis

„Samtex 3 E.L.F.“, „Samtex 7 E.L.F.“, „Samtex 20 E.L.F.“

Sluoksnių sandara

Sąnaudos

Dengiant lygius paviršius, apie 135 ml/m².

Dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau.

Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

TECHNINĒ INFORMACIJA Nr. D008D NOE

Dengimo sąlygos	Žemiausia aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant: pagrindo ir aplinkos +5°C.
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 4 – 6 val. ir vėl galima dengti. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug po 3 d. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.
Įrankiai	Dengiama teptuku, voleliu arba beoriais purkštuvais.
Įrankių plovimas	Panaudoti įrankiai iš karto plaunami vandeniu.
Dengimas beoriu purkštuvu	Purškimo kampas: 50° Purkštukas: 0,021 – 0,026" Purškimo slėgis: 150-180 bar Prieš purškiant, gerai išmaišyti ir perkošti.
Nuorodos	Kad nebūtų sandūrų, dengiant užgriebti už dar drėgno ploto.

Nuorodos

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Purškiant neįkvėpti aerozolių. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius ir gruntą. Išsamesnė informacija, žr. saugos duomenis.
Atliekų tvarkymas	Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeniniai dažai, sudžiūvę – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukšlės.
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis	Grupė (A/a): iki 30 g/l (2010) Šiame produkte yra iki 1 g/l
Sudėtinių medžiagų deklaracija	Sineteinės dervos dispersija, pigmentai, mineraliniai užpildai, vanduo, priedai, konservavimo priemonės.
Klientų aptarnavimo centras	UAB DAW Lietuva 8 5 260 2015 info@daw.lt

Techninė informacija Nr. Nr. D008D NOE - atnaujinta spalio 2015

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lääke tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt