

CAPAROL Samtex 7

Šilko matiniai, lateksiniai vidaus dažai, sukuriantys patvarius paviršius



Produkto aprašymas

| | |
|---------------------|---|
| Paskirtis | Vidaus paviršiams (sienoms ir luboms), sukuriama lygus, šilko matinis paviršius. Atsparūs šlapiam trynimui, neuždengia faktūros, ypač tinka paviršiams, kuriuos veikia didelės apkrovos, pvz., mokyklose, ligoninėse, vaikų darželiuose, visuomeniniuose pastatuose, biuruose, viešbučiuose, restoranuose, koridoriuose. laiptinėse ir kt., Nudažytos sienos yra lengvai prižiūrimos, atsparios valymui. "Caparol Samtex 7" taip pat labai gerai tinka šiurkštaus pluošto, reljefinių arba spaustų tapetų, taip pat "Capaver Glasgewebe" stiklo audinio tapetų faktūrai pabrėžti, suteikiant gražų, šilko matinį efektą. |
| Savybės | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vandens pagrindu, ekologiški, silpno kvapo ■ Sudėtyje nėra tirpiklių, neišskiria lakiųjų organinių medžiagų ■ Labai balti ■ Gera dengiamoji geba ■ Difuziški ■ Valomi paviršiai, atsparūs vandeninėms dezinfekavimo ir buitinėms valymo priemonėms ■ Lengvai dengiami |
| Pagrindinė medžiaga | Sintetinės dervos dispersija |
| Pakuotė/indų talpa | 1,25l, 2,5l, 5l, 10l, 15l |
| Spalvos | <ul style="list-style-type: none"> ■ Balti (1 bazė) gali būti naudojami kaip balti dažai, nebūtina tonuoti. ■ Skaidrūs (2 ir 3 bazė), dažai naudojami tik tonuoti. <p>„CAPAROL Samtex 7“ 1 bazės dažai tonuojami automatinėmis spalvinimo mašinomis „ColorExpress“ pagal spalvynus. Taip pat galima tonuoti Caparol spalvinamaisiais dažais. Tonuojant savarankiškai, visą reikiamą tonuotų dažų kiekį reikia permaišyti tarpusavyje, kad neatsirastų atspalvio skirtumų. Vienos spalvos dažų perkant 100 l ir daugiau, galima užsisakyti tonavimą gamykloje.</p> <p>Ryškioms, sodrioms spalvoms pvz., geltonai, oranžinei, raudonai, būdinga silpnesnė dengiamoji geba, todėl pirmiausia rekomenduojama padengti gruntinį 1 bazės dažų, tonuotų pasteline, galutiniam atspalviui panašia spalva, sluoksnį. Prireikus, dengti dviem galutinių dažų sluoksniais.</p> |
| Blizgesio laipsnis | Šilko matiniai |
| Laikymas | Vėsiai, bet ne šaltyje. |



Techniniai duomenys

- Šlapias trynimas: 2 klasė pagal DIN EN 13300.
- Dengiamumas: 2 dengiamumo klasė, kai išeiga 6 m²/l arba sąnaudos 160 ml/ m²
- Didžiausias grūdelių dydis: Smulkus (< 100 µm)
- Tankis: ~ 1,4 g/cm³

Nuorodos

Tonavus dažus, galimi nežymūs nukrypimai nuo techninių duomenų.

Dengimas

Tinkami pagrindai

Pagrindas turi būti švarus, be atplaišų, sausas. Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18 363, 3-čią pastraipą.

Pagrindo paruošimas

PII ir PIII skiedinio grupių tinkas:

Tvirti, normaliai įgeriantys tinko paviršiai dengiami be išankstinio paruošimo. Stambiai akyti, byrantys, įgeriantys tinko paviršiai gruntuojami „OptiSilan Tiefgrund“ arba „CapaSol Rapidgrund“.

PIV ir PV skiedinio grupių gipso ir naudojimui paruoštas tinkas:

Gruntuojama „Caparol-Haftgrund EG“ arba „Caparol SamtGrund“. Gipso tinkas su sukepusiu paviršiumi nušlifuojamas ir, nuvalius dulkes, nugruntuojamas „Caparol-Tiefgrund TB“.

Gipso plokštės:

Įgeriančios plokštės gruntuojamos „OptiSilan Tiefgrund“ arba „Caparol-Tiefgrund TB“. Tankios, lygios plokštės gruntuojamos sukibtį gerinančiu gruntu „Caparol-Haftgrund EG“ arba „Caparol SamtGrund“.

Gipskartonio plokštės:

Aštrūs glaisto kraštai nušlifuojami. Minkštos ir nušlifotos gipsinio glaisto vietos sutvirtinamos „Caparol-Tiefgrund TB“. Gruntuojama „Caparol-Haftgrund EG“ arba „CapaSol RapidGrund“ arba „Caparol SamtGrund“. Plokštės, į kurių sudėtį įeina vandenyje tirpios, blunkančios, dažančios medžiagos, gruntuojamos „Caparol-AquaSperrgrund“.

Betonas:

Pašalinami medžiagos likučiai, o taip pat tepančios ir byrančios dalelės.

Akytasis betonas:

Gruntuojama „Caparol-Tiefgrund“, atskiedus vandeniu santykiu 1:3.

Silikatinių plytų ir paprastų plytų mūras:

Dengiamas be išankstinio apdorojimo.

Apkrovą išlaikantys sluoksniai:

Matiniai, silpnai įgeriantys sluoksniai dengiami be išankstinio paruošimo. Blizgūs paviršiai ir emaliniais dažais padengti sluoksniai paširkštinami. Gruntuojama „Caparol – Haftgrund EG“ arba „Caparol SamtGrund“.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

Pašalinami apkrovos neišlaikantys emaliniais ir dispersiniais dažais padengti arba sintetinės dervos tinko sluoksniai. Silpnai įgeriantys, lygūs paviršiai gruntuojami „Caparol – Haftgrund EG“ arba „Caparol SamtGrund“. Stambiai akyti, byrantys arba įgeriantys paviršiai gruntuojami „OptiSilan Tiefgrund“ arba „CapaSol RapidGrund“. Apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai pašalinami mechaniškai ir, nuvalius dulkes, gruntuojami „Caparol-Tiefgrund TB“.

Klijinių dažų sluoksniai:

Nuplaunami visiškai. Gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB“.

Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai ir spausti popieriniai tapetai:

Dengiami be išankstinio apdorojimo.

Atšokę tapetai:

Pašalinami visiškai. Nuplovus klijus ir makulatūrą, gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB“.

Pelėsių pakenkti paviršiai:

Pelėsių arba grybelių apnašos pašalinamos mechaniškai šlapiu šepetiu, nuskutomos arba nugramdomos. Paviršiai nuplaunami „Capatox“, paviršius paliekamas gerai išdžiūti. Gruntuojama atsižvelgiant į pagrindo rūšį ir savybes. Jei paviršius stipriai pakenktas, viršutinis sluoksnis dengiamas „Indeko-W“ arba „Malerit-W“ dažais.

Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis:

Nikotino nešvarumai, suodžių arba riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu su buitėmis valymo priemonėmis, paviršius paliekamas gerai išdžiūti. Išdžiūvusios vandens dėmės valomos sausu šepetiu. Gruntuojama izoliuojančiu gruntu „Caparol-AquaSperrgrund“. Jei paviršius stipriai suteptas, viršutinis sluoksnis dengiamas „Caparol IsoDeck“ dažais.

Mediena ir medžio dirbiniai:

Padengiami ekologiškais emaliniais dažais vandens pagrindu „Capacryl Acryl-Lacken“ arba medienos dažais „Capadur-Color“.

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>Mažos išdaužos, įtrūkiai: Po atitinkamo pirminio apdorojimo ištaisoma glaistu „Caparol-Akkordspachtel“ arba „Glättspachtel“ pagal instrukciją ir, jei reikia, nugruntuojama.</p> |
| Dengimo būdas | Dengiama teptuku, voleliu ar beoriu purkštuvu. |
| Sluoksnių sandara | <p>Gruntinis ir tarpinis sluoksnis: „Caparol SamtGrund“ arba „CAPAROL Samtex 7“, atskiedus iki 5% vandens.</p> <p>Baigiamasis sluoksnis: „CAPAROL Samtex 7“, neskiedus (jei labai reikia, skiesti iki 2% vandens).</p> |
| Sąnaudos | Ant lygių paviršių – 120 ml/ m ² . Ant šiurkščių paviršių - atitinkamai daugiau. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą. |
| Dengimo sąlygos | Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti + 5°C. |
| Džiūvimas/Džiūvimo trukmė | Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta po 4-6 val., tuomet galima dengti kitą sluoksnį. Visiškai išdžiūsta ir apkrovą išlaiko po ~ 3 dienų. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau. |
| Įrankiai | Teptukas, volelis ar beoris purkštuvai. |
| Įrankių plovimas | Panaudotus įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu. |
| Nuorodos | Kad nebūtų sandūrų žymių, reikia dengti "šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto, nepertraukiamai. Tonavus produktą, gali atsirasti nuokrypių nuo techninių parametų. Paviršius visiškai sukietėja per 3–4 savaites. Kol pilnai sukietės, paviršių valyti atsargiai. Jeigu remonto darbai dar vyksta, nudažytą paviršių reikia apdengti apsaugine plėvele ir taip apsaugoti nuo dulkių, purvo ir tiškaly. Pirmą kartą paviršių valyti sausa, minkšta dulkių šluoste, švelniai. Vėliau rekomenduojama valyti su vandeniu ir neutraliais plovikliais arba vidutinio šarmingumo produktais (iki 9 pH). Nenaudoti abrazyvinių valiklių, organinių tirpiklių, kietų kempinių ir šepetėlių. Nuvalius paviršių šlapiuoju būdu, gali nežymiai pakisti blizgesio laipsnis. Ant tamsiomis spalvomis padengtų paviršių dėl mechaninės apkrovos gali atsirasti šviesių dryžių (rašymo efektas) - tai daugumos matinių dažų savybė, nelaikoma broku, dėl to reklamacijos nepriimamos. |

Nuorodos

| | |
|--|--|
| Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias) | Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvėpiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol3(2H)-onas, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją. |
| Atliekų tvarkymas | Medžiagos atliekos ir pakuotės tvarkomos pagal vietos, regiono, nacionalines ir tarptautines atliekų tvarkymo taisykles. |
| ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis | ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokiam A/a kat. produktui: 30 g/l. Šiame produkte LOJ yra iki < 1 g/l. |
| Sudėtinių medžiagų deklaracija | Polivinilacetato derva, poliakrilato derva, kalcio karbonatas, titano dioksidas, silikatai, vanduo, priedai, konservantai. |
| Techninė konsultacija | Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų technologus, kurie suteiks profesionalią konsultaciją atsižvelgdami į konkretų objektą. |
| Klientų aptarnavimo centras | UAB DAW Lietuva Ukmergės g. 223-4, Vilnius, LT-07156 tel. 8 5 2602015 el.p.: info@daw.lt www.caparol.lt |

Techninė informacija Nr. EX-D008-1D - atnaujinta birželio 2020

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lääke tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt