Indeko-plus

Aukščiausios kokybės, ekonomiški, labai gerai dengiantys vidaus dažai. Sumažintos emisijos ir be tirpiklių.

Produkto aprašymas

Paskirtis

Aukščiausios kokybės sienų ir lubų dažai visiems vidaus paviršiams.

„Indeko-plus“ dvigubai geriau dengia, todėl dažniausiai pakanka vieno sluoksnio. Jie labai greitai džiūsta, yra bekvapiai, todėl ypač tinka objektams, kurie turi būti greitai nudažyti arba atnaujinti ir vėl naudojami.

„Indeko-plus” dažomos ligoninės, senelių namai, parduotuvės, viešbučiai, restoranai, mokyklos, vaikų darželiai, gydytojų kabinetai, įstaigos, taip pat privačios gyvenamosios patalpos, nes nevargina dažų kvapas.

Savybės

- Skiedžiami vandeniu, ekologiški ir bekvapiai.
- Be minkštiklių sukeliančių paviršiaus teplumą nuo dulkių.
- Dvigubai geriau dengia.
- Difuziški, s_d – vertė < 0,1 m.
- Lengvai užpildantys, negelsvėjantys.
- Labai balti.
- Puikiai pataisomi.

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės dervos dispersija pagal DIN 55945.

Pakuotė/indų talpa

- **Indų dydis (standartinių gaminių):** 2,5 l, 5 l ir 12,5 l
- **Indų dydis (ColoxExpress):** 1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l ir 12,5 l

Spalvos

Balta. „Indeko-plus” galima nusispalvinti patiems spalvinamaisiais dažais „CaparolColor Abtönfarben” arba „AVA-AmphiColor Vollton- ir Abtönfarben”. Kad atspalviai nesiskirtų, reikiamą kiekį dažų nuspalvinkite iškart. Vieno atspalvio dažų perkant 100 l ir daugiau, galima užsisakyti dažus nuspalvinti gamykloje. „Indeko - plus” taip pat yra spalvinami automatine „Color Express“ spalvinimo sistema. Kad būtų išvengta spalvinimo klaidų, prieš dažymą patikrinkite spalvos atitikimą. Gretimuose plotuose naudokite tos pačios gamybos partijos dažus. Dažant silpniau dengiančiomis spalvomis: raudona, oranžine, geltona, rekomenduojama nugruntuoti atitinkamos spalvos gruntu „Indeko-plus" arba „Caparol Haftgrund". Reikiamas grunto atspalvis nuspalvinamas „Color Express" spalvinimo sistema. Esant reikalui, gali tekti dengti ir antrą kartą.

Blizgesio laipsnis

Visiškai matiniai (pagal DIN EN 13 300).

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Techniniai duomenys

Duomenys pagal DIN EN 13 300: nuspalvinus, gali atsirasti nuokrypių nuo techninių parametrų.

- Šlapias trynimas: 1 klasė pagal DIN 53 778.
- Dengiamumas: 1 dengiamumo klasė, kai išeiga 8 m^2/l arba sąnaudos 125 ml/m^2.
- Didžiausias grūdelių dydis: smulkūs (<100 µm)
- Tankis: ~ 1,4 g/ cm^3

Nuorodos

Pakirtis remianatis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis"

1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė
+	+	–	–	–
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka				

Dengimas

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi.
Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18 363, 3-čią pastraipą.

Pagrindo paruošimas

PII ir PIII skiedinio grupių tinkas:
Tvirtas, normaliai sugeriantis tinkas dengiamas be paruošimo.
Stambiai akytas, byrantis, sugeriantis tinkas gruntuojamas „OptiGrund E.L.F." arba „CapaSol LF".

PIV skiedinio grupės gipsinis ir gatavas tinkas:
Gruntuojama „Caparol-Haftgrund". Sukepęs gipsinio tinko paviršius nušlifuojamas, nuvalomos dulkės ir gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB".

Gipso plokštės:
Sugeriančios plokštės gruntuojamos „OptiGrund E.L.F."arba „Caparol-Tiefgrund TB".
Stipriai sutankėjusios, lygios plokštės gruntuojamos sankibą gerinančiu gruntu „Caparol-Haftgrund".

Gipso kartoninės plokštės:
Aštrūs glaisto kraštai nušlifuojami. Minkštos ir nušlifuotos gipsinio glaisto vietos sutvirtinamos „Caparol-Tiefgrund TB". Gruntuojama „Caparol-Haftgrund", „OptiGrund E.L.F."arba „CapaSol LF". Plokštės, į kurių sudėtį įeina vandenyje tirpios, dažančios sudėtinės medžiagos, gruntuojamos „Caparol-AquaSperrgrund". Laikykitės atmenos Nr. 12.

Betonas:
Pašalinamos rišiklio liekanos, taip pat tepančios, byrančios dalelės.

Akytasis betonas:
Gruntuojama „Capaplex", atskiedus vandeniu santykiu 1:3.

Silikatinių plytų ir plytų mūras:
Dengiamas be pirminio apdorojimo.

Apkrovą išlaikantys sluoksniai:
Matiniai, silpnai sugeriantys sluoksniai dengiami iškart.
Blizgūs paviršiai ir emaliais padengti sluoksniai pašiurkštinami ir nugruntuojami „Caparol-Haftgrund".

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:
Pašalinami apkrovos neišlaikantys emaliniais ir dispersiniais dažais padengti arba sintetinės dervos tinko sluoksniai. Silpnai sugeriantys, lygūs paviršiai gruntuojami „Caparol-Haftgrund". Stambiai akyti, byrantys arba sugeriantys paviršiai gruntuojami „OptiGrund E.L.F. " arba „CapaSol LF". Apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai pašalinami mechaniškai ir, nuvalius dulkes, gruntuojami „Caparol-Tiefgrund TB".

Klijinių dažų sluoksniai:
Nuplaunami visiškai. Gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB".

Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai ir spausti popieriniai tapetai:
Dengiami be pirminio apdorojimo.

Atšokę tapetai:
Pašalinami visiškai. Nuplovus klijus ir makulatūrą, gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB".

Pelėsių pakenkti paviršiai:
Pelėsių arba grybelių apnašos pašalinamos mechaniškai šlapiu šepečiu, nuskutamos arba nugramdomos. Paviršiai nuplaunami „Capatox" arba „FungiGrund" ir paliekami gerai išdžiūti. Gruntuojama priklausomai nuo pagrindo rūšies ir savybių.
Stipriai pakenktų paviršių viršutinis sluoksnis dengiamas „Indeko-W", „Malerit-W" arba „Fungitex-W". Laikytis įstatyminių ir žinybinių potvarkių (pvz., biomedžiagų ir pavojingų medžiagų įstatymo).

Paviršiai su nikotino, vandens, rūdžių arba riebalų dėmėmis:
Nikotino nešvarumai, rūdžių arba riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu su buitinėmis riebalų valymo priemonėmis ir paliekama gerai išdžiūti. Išdžiūvusios vandens dėmės nuvalomos sausu šepečiu. Gruntuojama izoliuojančiu gruntu „Caparol AquaSperrgrund". Stipriai suteptų paviršių viršutinis sluoksnis dengiamas „Aqua-inn №1".

Mediena ir medžio dirbiniai:
Padengiami vandeniu skiedžiamais, ekologiškais emaliniais dažais „Capacryl Acryl-Lacken” arba „Capacryl PU - Lacken”.

Maži trūkumai:
Po atitinkamo pirminio apdorojimo ištaisoma glaistu „Caparol-Akkordspachtel” pagal instrukciją ir esant reikalui nugruntuojama.

Dengimo būdas	Teptuku, voleliu ir purkštuvais. Dengimas beoriu purkštuvu: purškimo kampas: 50º; purkštukas: 0,018-0,021;purškimo slėgis: 150-180 bar. Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.
Sluoksnių sandara	Įsotintas, tolygus sluoksnis dengiamas “Indeko-plus” atskiedus iki 5% vandens. Kontrastingi, taip pat stipriai arba netolygiai sugeriantys paviršiai pirmiausia nugruntuojami, atskiedus iki 10% vandens.
Sąnaudos	Dengiant lygius paviršius, sunaudojama ~ 125 ml/m^2 vienam sluoksniui, šiurkščius – atitinkamai daugiau. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuokite padengę bandomąjį plotą.
Dengimo sąlygos	**Žemiausia temperatūra apdorojimui ir džiūvimui:** aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti +5°C.
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65 %, paviršius išdžiūsta per 4–6 val. ir vėl jį galima dengti. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug po 3 d. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.
Nuorodos	Kad neliktų nepadengtų paviršiaus vietų, dažykite užgriebdami už ką tik padengto ploto vienu mostu. Dengiant beoriu purkštuvu, dažus gerai išmaišyti ir perkošti. Naudojant „Caparol-Tiefgrund TB” patalpose, gali atsirasti būdingas tirpiklio kvapas, todėl pasirūpinkite gera ventiliacija. Patalpose, kuriose neturi būti kvapų, rekomenduojama naudoti medžiagą be vandenilių ir silpno kvapo „AmphiSilan Putzfestiger”. Tamsių spalvų dažų sluoksnį paveikus mechanine apkrova (pvz., įbrėžus), gali atsirasti šviesių dryžių. Mechaninės apkrovos veikiamus, sodrių spalvų paviršius rekomenduojame padengti spalvas išlyginantį apsauginį sluoksnį dažais „PremiumColor“. Dengiant, laikytis techninės informacijos „PremiumColor“ nuorodų (BFS atmena 25).

Nuorodos

Ekspertizė	Dažai buvo ištirti „Fraunhofer Wilhelm – Klauditz - Institut“ (WKI) ir pažymėti TÜV kokybės ženklu „Patikrintas dėl kenksmingų medžiagų “. Atsiliepimus rasite reikalavimuose.
Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus dažų į akis arba ant odos, iškart plaukite vandeniu. Purkšdami, neįkvėpkite išpurškiamųjų dalelių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius arba nesusigertų į žemę. Tikslesni duomenys, žr. saugos duomenis.
Atliekų tvarkymas	Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų liekanos, sukietėję medžiagos likučiai – kaip sukietėję dažai arba kaip buitinės šiukšlės.
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis	ES nustatyti ribiniai lakių organinių junginių, leidžiamų šiame gaminyje (A/a kateg.), dydžiai: 30 g/ l (2010). Šiame gaminyje yra maks. 1 g/l (LOJ).
Produkto kodas (dažai ir emaliai)	M-DF01
Sudėtinių medžiagų deklaracija	Polivinilacetato dervos dispersija, titano dioksidas, silikatai, kalcio karbonatas, vanduo, priedai, konservuojamoji medžiaga.
Klientų aptarnavimo centras	UAB DAW Lietuva 8 5 260 2015 info@daw.lt

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt