

Caparol AquaSperrgrund

Vandeniui skiedžiamas, sukibtį gerinantis, izoliuojamasis gruntas vidui.



Produkto aprašymas

Paskirtis	Gerai izoliuoja nikotino, suodžių ir vandens dėmes, dažančias sudėtines bei anilino turinčias pagrindo medžiagas. Taip pat naudojama izoliuojamajam sluoksniui prieš dengiant tapetus.
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skiedžiamas vandeniui, nekenkia aplinkai ■ Gerai izoliuoja ■ Izoliuojamoji priemonė pagal VOB ■ Difuziškas ■ s_d reikšmė $< 0,1$ m ■ Gera sukibties geba ■ Silpnas kvapas ■ Maža įtampa ■ Atsparus šarmams
Pagrindinė medžiaga	Katijoninė polimerizuotoji derva tirpale.
Pakuotė/indų talpa	5 l, 12,5 l
Spalvos	Balta. Medžiagos spalvinti negalima, nes nėra suderinamumo su kitais produktais.
Blizgesio laipsnis	Matinis.
Laikymas	Vėsiai, bet ne šaltyje.
Techniniai duomenys	■ Tankis: apie $1,4$ g/cm ³
Nuorodos	Naudojimo sritys remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis“

1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė
+	+	+	-	-
(-) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka				

Dengimas

Tinkami pagrindai	<p>Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18 363, 3 pastr.</p> <p>Dėl tinkamumo įvairiems pagrindams ir kaip juos paruošti, žr. techninę informaciją Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas“.</p>
-------------------	--



Pagrindo paruošimas	Visi įprasti mineraliniai pagrindai (tinkas, betonas, plytų mūras), pluoštinis cementas, medžio, drožlių ir presuotos plokštės, gipskartonis, gipsas, seni dažų sluoksniai, keraminės dangos, taip pat stiklas, sintetinės medžiagos (reikia padengti bandomąjį plotą) ir spalvotieji metalai. Nikotino, suodžių ir riebalų dėmes nuvalyti vandeniu, įpylus riebalus skaidančio indų ploviklio, ir leisti išdžiūti. Išdžiūvusias vandens dėmes nuvalyti sausu šepetėliu.
Dengimo būdas	Teptuku ir voleliu. Įrankius plauti vandeniu.
Sluoksnių sandara	Gruntavimas Gruntuoti neskiestais „Caparol AquaSperrgrund“. Esant itin didelei apkrovai, gruntuoti antrą kartą.
Sąnaudos	Tolesnis apdorojimas Galima dengti visais „Caparol“ dispersiniais vidaus dažais, remiantis galiojančia technine informacija.
Dengimo sąlygos	Dengiant lygius paviršius, 90-110 ml/m ² vienam sluoksniui, dengiant šiuurkščius - atitinkamai daugiau. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Temperatūra dengiant ir džiūstant: aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip + 5° C. Optimalus izoliuojamasis poveikis, esant ne žemesnei kaip +16° C.
Įrankių plovimas	Kai temperatūra +20° C ir santykinis oro drėgnumas 65%, galima dažyti po 12 val. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.
Nuorodos	Panaudotus įrankius iškart plauti vandeniu. „Caparol AquaSperrgrund“ neskiesti ir nemaišyti su kitais produktais. Itin užterštiems paviršiams arba patalpoms, kurios turi būti atnaujintos per 1 dieną ir vėl apgyvendintos ar naudojamos, patariame naudoti geros dengiamosios gebos „Dupa-inn Nr.1“ dažus. Patalpos, kuriose bus gaminami, laikomi arba parduodami maisto produktai, po dažymo turi būti vėdinami mažiausiai 3 dienas.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Purškiant, neįkvėpti aerozolių. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenis.
Atliekų tvarkymas	Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip vandeninių dažų liekanas, sudžiūvusius – kaip sukietėjusius dažus arba buitines atliekas.
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis	Šiame produkte (kateg. A/g): 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 20 g/l.
Produkto kodas (dažai ir emaliai)	M-GP01
Sudėtinių medžiagų deklaracija	Poliakrilato derva, titano dioksidas, silikatai, vanduo, priedai.
Techninė konsultacija	Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos techniškai dengti, šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.
Klientų aptarnavimo centras	UAB „Caparol Lietuva“ , Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt www.caparol.lt

Techninė informacija Nr. Nr. 384 - atnaujinta lapkričio 2020

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lääke tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt