

# Capadur F7-LangzeitLasur

Vidutinio storio sluoksnio, labai atsparūs atmosferos veiksniams medienos lazūriniai dažai su apsauga nuo UV spindulių. Naudojami išorėje ir viduje. Be aromatinių junginių.



## Produkto aprašymas

Paskirtis	Tikslių matmenų medinėms konstrukcijoms: langams, durims ir santykinai tikslių matmenų medinėms konstrukcijoms, kaip antai: lentų su įpjovomis ir užkamentais klojiniams, palangėms, vartams, fachverkams ir kt. suteikti spalvą ir apsaugoti nuo drėgmės bei UV spindulių. Naudojama išorėje ir viduje. Prieš dengiant plokščių formos medinius gaminius, pvz., masyvias medines arba fanerines plokštes, laikytis BFS atmenos Nr. 18, 2.2.3 sk. nuorodų. Pagal šiuolaikinę technikos lygį atmosferos veiksnių veikiamus išorės paviršius reikia atnaujinti kas 2-3 metai.
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Be biocidų.</li> <li>■ Tirpikliai be aromatinių junginių.</li> <li>■ Geležies oksido pigmentai gerai apsaugo nuo UV spindulių.</li> <li>■ Papildomą apsaugą nuo UV spindulių užtikrina UV filtrai.</li> <li>■ Ilgalaikė apsauga nuo drėgmės.</li> <li>■ Labai difuziški.</li> <li>■ Nelašantys, klampumas nustatomas pagal paskirtį.</li> <li>■ Dėl ilgos rišimosi trukmės, net ir dengiant didelį plotą, paviršius gaunamas tolygus, be sandūrų.</li> </ul>
Pagrindinė medžiaga	Alkidinė derva su tirpikliais be aromatinių junginių.
Pakuotė/indų talpa	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Standartinės spalvos:</b> 375 ml: bespalviai, pušies, šviesaus ąžuolo, riešutmedžio. 750 ml, 2,5 ml: visų standartinių spalvų. 5 l: bespalviai, pušies, šviesaus ąžuolo, riešutmedžio, graikinio riešuto.</li> <li>■ <b>Ypatingos spalvos:</b> 1l, 2,5 l, 5 l: „Capalac mix“.</li> </ul>
Spalvos	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Standartinės spalvos:</b> Bespalviai, pušies, šviesaus ąžuolo, graikinio riešuto, riešutmedžio, Palisander, tikmedžio, Mahagoni, juodmedžio.</li> <li>■ Visos spalvos maišomos vienos su kitomis.</li> </ul> <p>Spalvinama taip pat 89 spalvomis „ColorExpress“ mašinomis („Capamix“ ir „Capalac mix“) pagal „3D“ spalvyną ir daugeliu kitų spalvų pagal kitus spalvynus.</p> <p>Nuoroda: Kai kurių spalvų dažai išorėje naudojami tik iš dalies. Informacija apie tai teikiama „ColorExpress“ spalvinimo centruose. Bespalviai „Capadur F7-LangzeitLasur“ dažai išorėje naudojami tik kaip gruntiniai dažai, prieš dengiant spalvotais lazūriniais dažais arba kaip dengiamieji dažai ant tamsių lazūrinų dažų, nes kitaip negaunama pakankama apsauga nuo UV spindulių. Atmosferos veiksnių veikiamiems išoriniams paviršiams nenaudoti bespalvių lazūrinų dažų.</p>



Blizgesio laipsnis

Šilko blizgesio.  
Priklausomai nuo medinio paviršiaus, blizgesio laipsnis gali kisti.

Laikymas

Vėsiai.  
Laikyti sandariai uždarytose pakuotėse.

Techniniai duomenys

■ Tankis: apie 0,95 g/cm<sup>3</sup>  
■ Kietųjų dalelių kiekis: apie 60 Gew.-%

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis“

1 vidus	vidus 2	vidus 3	išorė 1	išorė 2
○	○	○	+	+
(-) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka				

## Dengimas

Tinkami pagrindai

Tikslų matmenų ir santykinai tikslų matmenų medinėms konstrukcinėms dalims. Pagrindas turi būti švarus, be birių dalelių ir išlaikyti apkrovą. Tikslų matmenų medienos drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13%, o santykinai tikslų matmenų – ne didesnė kaip 15%. Reikia laikytis medienos pagrindų apsaugos. Tai – ilgalaikės medienos apsaugos dengimo medžiagomis sąlyga.

Pagrindo paruošimas

### Naujos medinės konstrukcijos

Lygius medienos paviršius nušlifuoti pagal plaušą, kruopščiai nuvalyti, pašalinti išstryškusius sakus. Medieną išorėje gruntuoti „Capalac Holz-Imprägniergrund“.

### Neapdorota sena mediena

Patrūnijusius, atmosferos veiksnių pažeistus medienos paviršius nušlifuoti iki sveiko, apkrovą išlaikančio medienos sluoksnio ir kruopščiai nuvalyti. Medieną išorėje gruntuoti „Capalac Holz-Imprägniergrund“.

### Padengta mediena

Apkrovos neišlaikančius senus dažų sluoksnius pašalinti iki medienos. Išorės medieną gruntuoti „Capalac Holz-Imprägniergrund“.

Apkrovą išlaikančius senus dažų sluoksnius nušlifuoti, nuvalyti ir patikrinti, ar dera su „Capadur F7-LangzeitLasur“.

Dengimo būdas

„Capadur F7-LangzeitLasur“ dengti teptuku neatskiedus.

Sluoksnių sandara

### Dengimas:

Sluoksnių sandara:			
	Išorėje	Išorėje	Viduje
	Tikslų matmenų konstrukcinės dalys	Santykinai tikslų matmenų konstrukcinės dalys	
Gruntavimas	Capalac Holz-Imprägniergrund	Capalac Holz-Imprägniergrund	Capadur F7-LangzeitLasur
Tarpinis sluoksnis	1 x Capadur LasurGel <sup>1)</sup>	2 x Capadur LasurGel	nebūtina
Baigiamasis sluoksnis	2 x Capadur F7-LangzeitLasur	Capadur F7-LangzeitLasur	Capadur F7-LangzeitLasur

<sup>1)</sup> Dengiant šviesių spalvų dažais optimaliai apsaugai nuo UV spindulių, tarpinį sluoksnį reikia padengti du kartus, dengiant tamsesnių spalvų dažais – pakanka vieno karto. Bepalviai dažai neapsaugo nuo UV spindulių, todėl jie naudojami kaip bazinė medžiaga spalvinant arba dengiant viduje.

### Tekstūros imitavimo technika medinėms konstrukcinėms dalims išorėje:

Dėmėtiems arba tokiems mediniams paviršiams, kurių negalima padengti lazūriniais dažais	Žalią medieną impregnuoti Capalac Holz-Imprägniergrund
	1-2 x Capadur UniversalLasur, nuspalvinus reikiama spalva
	1-2 x Capadur F7-LangzeitLasur

Sąnaudos

Dengiant tepuku: apie 80-100 ml/m<sup>2</sup>.

Dengimo sąlygos

### Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra:

Turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmē

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 10-16 val. ir vēl jī galima dengti.

Nuo medinio paviršiaus gebos sugerti priklauso džiūvimo trukmē ir blizgesio laipsnis. Mediena, kurioje yra sudėtinių dalių, (pvz., ažuolo) gali džiūti ilgiau.

## Nuorodos

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Degūs skystis ir garai. Dėl pakartotino sąlyčio gali skilinėti ir džiūti oda. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiai nuo liepsnos, karštų paviršių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolio.

Vengti patekimo į akis, ant odos, drabužių. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PRARIJUS išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

Sudėtyje yra 2- butanonoksimo, bis(1, 2, 2, 6, 6- pentametil-piperidil) sebacato. Gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai atiduodami į senų dažų/lako surinkimo vietas. Sudžiūvę sutvarkomi kaip statybos, griovimo arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame gaminyje (Kateg. A/e) leidžiamas LOJ kiekis: iki 400 g/l (2010).

Šiame gaminyje yra iki 400 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-KH02

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Alkidinė derva, spalvoti pigmentai, alifatai, silikatai, odą saugojančios priemonės (2-butanonoksimas), priedai.

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva

8 5 260 2015

info@daw.lt

### Techninė informacija Nr. 188 - atnaujinta liepos 2017

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt).

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: [info@daw.lv](mailto:info@daw.lv) · [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv)

SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lääke tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: [info@daw.ee](mailto:info@daw.ee) · [www.caparol.ee](http://www.caparol.ee)

UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. [info@daw.lt](mailto:info@daw.lt), [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt)