

# Capatect-Füllschaum B1 056/00

Vienkomponentės, poliuretalinės, nuo drėgmės kietėjančios putos



## Produkto aprašymas

Paskirtis	Šios putos nesukelia įtempio, užsandarina siūles ir tarpus įrengiant šiltinimo sistemas „WDVS A“ ir „B“, ypač tinka ertmėms po palangėmis (šilumos tilteliams sumažinti), taip pat ir nepakankamai sandariai padengtų fasadinių izoliacinių plokščių sandūroms.
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kietėja nuo drėgmės.</li> <li>■ Plėtimuisi užkertamas kelias sudrėkinus siūlių šonus. Puiki sukibtis praktiškai su visomis statybinėmis medžiagomis.</li> <li>■ Putų paviršius nelimpa maždaug po 10 min.</li> <li>■ Visiškai sukietėja per 6-24 val. (nelygu temperatūra ir masė).</li> <li>■ Pagal FMPA Leipcigo ekspertizę naudojamas ir tarpams tarp mineralinės vatos izoliacinių plokščių nepakenkiant visos sistemos reakcijai į gaisrą.</li> <li>■ Sudėtyje nėra FCKW (fluoro chloro angliavandenilių).</li> <li>■ Neatsparios UV spinduliams.</li> </ul>
Pakuotė/indų talpa	Perdirbama kartoninė dėžė su 12 aerosolinių skardinių po 750 ml (su slėgiu).
Spalvos	Smėlinė
Laikymas	Saugoti nuo saulės spindulių ir aukštesnės kaip 50°C temperatūros; laikyti sausiai ir stačiai, kuo vėliau; nepraimitos pakuotės tinkamumo trukmė apie 9 mėn. (galiojimo data ant skardinės dugno).
Techniniai duomenys	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Šilumos laidumas: <math>\leq 0,040 \text{ W/m K}</math></li> <li>■ Atsparumas temperatūrai: iki 100° C</li> <li>■ Tūrinis svoris: sukietėjus tuštumėlėse: 20–25 kg/m<sup>3</sup></li> <li>■ Gaisrinė laikysena: statybos techninės priežiūros liudijimas P-NDS04-245 pateikia gaisrinės laikysenos įrodymą: sunkiai degi (DIN 4102 – B1 klasė) sukietėjusios būklės.</li> <li>■ Konsistencija: skardinėje – skysta medžiaga; išpurškus: nuo lipnios iki kietos</li> <li>■ Matmenų stabilumas: geras matmenų stabilumas</li> </ul>
Papildomi produktai	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ „Capatect Reiniger für Füllschaum B1 056/10“: specialus valiklis acetono pagrindu, kartoninė dėžė su 12 aerosolinių skardinių po 500 ml.</li> <li>■ „Capatect Dosierpistole für Füllschaum B1 056/20“: 1 purškimo pistoletas kartoninėje dėžėje. Skaityti viduje esančią instrukciją.</li> </ul>
Produkto numeris	056/00



## Dengimas

Tinkami pagrindai

Visi, putomis užtaisomų siūlių kraštai turi būti stabilūs, neriebaluoti ir išlaikantys apkrovas. Putomis užpildant palangių ertmes, palangės turi būti stabilizuotos murvinėmis nurodytu didž. atstumu.

Atviras izoliacinių plokščių sandūras (pagal DIN 55699 „Šiltinimo sistemų dengimas“) galima užpildyti putomis iki 5 mm pločio siūlėmis.

Pagrindo paruošimas

Visus sukibties paviršius prieš sandarinant putomis šiek tiek sudrėkinti.

Sąnaudos

750 ml skardinės putos laisvai purškiant išsiplečia apie 40 dm<sup>3</sup>.  
Temperatūra, drėgmė ir ertmių dydis (slėgis) daro įtaką tankiui ir išeigai.

Dengimo sąlygos

### Dengimo temperatūra

Sandarinant putomis ir joms kietėjant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C. Optimali skardinės temperatūra +20°C.

Įrankių plovimas

Putų pistolete likusios putos be slėgio sukietėja tiekimo kanale ir įrankis sugenda. Valyti būtina, kai, ištuštėjus skardinei, ji ne iškart pakeičiama valiklio skardine (žr. papildomi produktai), iš pistoleto viską gerai išpurkšti, kol purškimo srovėje neliks putų likučių.

Po maždaug 15 min. purškimą pakartoti ir valiklio skardinę nuimti. Skuduru nuo adapterio nuvalyti valiklio likučius. Adapterio sriegius apipurkšti vazelino aerozoliu (*Vaselinespray*), kad nesuliptų valiklis ir putų skardinė.

Dengimas

Purškimo pistoletą visada laikyti taip, kad įstatyta skardinė būtų viršuje, dozavimo rankenėlė apačioje. Paspaudus paleidimo svirtį, išpurškiamos putos (reguliuojama dozavimo varžtu). Vožtuvo antgaliu pamažu tolygia srove putų įpurkšti į siūlę.

Atviros sudurtinės ir gulsčiosios siūlės tarp izoliacinių plokščių šviežiu putų srautu užpildomos iki 30-40% ertmės, putos išsiplečia 2-3 kartus. Sukietėjusios putos turi visiškai užpildyti siūlių ertmę, o ne tik matomą paviršius. Kai ertmės didesnės ir sluoksnis storesnis (pvz., užsandarinimas putomis po palangėmis), dengiama daugiau sluoksnių, vis sudrėkinant.

Per priekinį izoliacinių plokščių kraštą išsikišusios putos apdorojamos tik visiškai sukietėjus, nupjaunamos aštriu peiliu sulig paviršiumi arba nušlifuojamos, kad susidarytų lygus pagrindas prieš dengiant armavimo sluoksnį.

Nutraukti darbą galima – net ir ilgesniam laikui - kol skardinė sujungta su dozavimo pistoletu. Jei tuščia skardinė ne iškart pakeičiama nauja, dozavimo pistoletą tenka valyti. Prieš keičiant, skardinė turi būti visiškai tuščia, esantį likutį išpurkšti į šiukšlių maišelį, kol pistolete visiškai nelieka putų.

Užpildomųjų putų paruošimas

Skardinę stipriai papurtyti apie 10 s ir įsukti žemyn galva į putų pistoletą pagal naudojimo instrukciją.

## Nuorodos

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Produktas tik profesionaliam naudojimui.

Labai degus. Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą. Įtariama, kad gali sukelti vėžį. Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda. Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvėpiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Kenkia žindomam vaikui. Neįkvėpti garų. Dirbant, mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Nelaimingo atsitikimo atveju ar pasijutus blogai nedelsiant kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti šią etiketę). Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Šios medžiagos atliekas ir pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas. Sudėtyje yra izocianatų. Laikytis gamintojo nuorodų, pateiktų saugos duomenų lapuose.

Ženklimas kaip aerozolio: pakuotė su slėgiu. Saugoti nuo saulės spindulių ir aukštesnės kaip 50°C temperatūros. Ir po panaudojimo neatidarinėti su jėga ir nedeginti. Nepurkšti į ugnį arba ant įkaitusių daiktų. Laikyti atokiai nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Saugoti nuo vaikų.

Asmenims, alergiškiems diizocianatams, šis produktas gali sukelti alergines reakcijas. Sergant astma, odos egzema arba turint kitų odos problemų, vengti kontakto, įskaitant ir odos, su produktu. Kai ventilacija nepakankama, produkto nenaudoti arba užsidėti apsauginę kaukę su filtru (A1 tipas pagal EN 14387).

Atliekų tvarkymas

Poliuretanių putų skardinėms suteikiama nemokamo gražinimo perdirbti („PDR Recycling“ sistema) garantija. Gamintojo kartoninė dėžė su 12 tuščių skardinių priimama nemokamai ir perdirbama. Laikytis nuorodų ant kartoninės dėžės.  
Netuščias skardines sutvarkyti pagal EAK 150 199 (pakuotės su kenksmingomis atliekomis).

### Atliekų tvarkymas 056/10

kaip 056/00

Ženklimas GGVS/ADR: 2 klasė/5F skaičius

Ženklimas pagal pavojingų medžiagų įstatymą: F + labai degi, Xn kenksminga, sudėtyje yra 4,4'-difenilmetandiizocianato, taip pat izomerų, homologų ir mišinių.

Žr. saugos duomenis.

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklimas

Giscode

PU 80

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015  
Faks. 8 5 2639283  
El. paštas [info@caparol.lt](mailto:info@caparol.lt)