

CAPAROL Samtex 3

Ekologiški lateksiniai vidaus dažai, skirti profesionalams



Produkto aprašymas

Paskirtis

Vidaus paviršiams (sienoms, luboms). Puikiai tinka gipskartonio, gipso plokščių, cemento, dispersiniais dažais padengtiems, betono, klinkerio, silikatinių plytų paviršiams dengti. Be to, labai tinka šiurkštaus pluošto, reljefinių arba spausėtų tapetų, taip pat „Capaver Glasgewebe“ stiklo audinių apmušalų faktūrai pabrėžti.

Dažai neišskiria kenksmingų sveikatai medžiagų, skirti gyvenamųjų patalpų, biurų, vsiuomeninių pastatų vidaus paviršių apdailai.

„Caparol Samtex 3“ naudojami intensyviai apšviestų plokštumų dažymui, bei nedidelių defektų ištaisymui.

Savybės

- Vandens pagrindu, be tirpiklių
- Ekologiški, silpno kvapo
- Labai balti
- Gera dengiamoji geba
- Difuziški
- Atsparūs šlapiam trynimui pagal PN-EN-13300: 2 klasė
- Pagaminti naudojant E.L.F. technologiją

Pagrindinė medžiaga

Sintetinė medžiaga – lateksas pagal DIN 55 945

Pakuotė/indų talpa

2,5 l; 5 ; 10 l; 15 l (tik 1 bazė)

Spalvos

Caparol Samtex 3 tonuojami „ColorExpress“ spalvinimo mašinomis pagal Caparol spalvynus

- **Bazė 1:** balti (gali būti naudojami kaip balti dažai)
- **Bazės 2 ir 3:** skaidrūs (dažai naudojami tik tonuoti)

Ryškioms, sodrioms spalvoms pvz., geltonai, oranžinei, raudonai, būdinga silpnesnė dengiamoji geba, todėl pirmiausia rekomenduojama padengti gruntinį 1 bazės dažų, tonuotų pasteline, galutiniam atspalviui panašia spalva, sluoksni. Prireikus, dengti dviem galutinių dažų sluoksniais.

Blizgesio laipsnis

Visiškai matiniai pagal EN 13 300

Laikymas

Vėšiai, bet ne šaltyje (aukštesnėje nei +5° C temperatūroje)

Techniniai duomenys

Pagal PN EN 13 300

Tonavus dažus, galimi nežymūs nukrypimai nuo techninių duomenų.

- Šlapias trynimas: 2 klasė
- Dengiamumas: baltos spalvos dažai - 2 klasės dengiamoji geba, kai sąnaudos 150-190 ml/ m²
- Didžiausias grūdelių dydis: smulkūs (< 100 µm)



Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis“

1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė
+	+	-	-	-
(-) netinka/ (0) santykinai tinka / (+) tinka				

Dengimas

Tinkami pagrindai
Pagrindo paruošimas

Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų, sausi ir išlaikantys apkrovą.

Stipriai įgeriantys, akyti, gipso paviršiai:

Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB“. Gruntuojama voleliu arba purkštuvu, tolygiai padengiant visą paviršių neblizgiu sluoksniu. Dengti nepertraukiamai, kad neliktų matomų sandūrų ar volelio pėdsakų. Dengiant purkštuvu nukreipti purkštuką statmenai pagrindui ir tolygiai purkšti. Keičiant judėjimo kryptį, atleisti gaiduką. Purkšti žemo slėgio purkštuvu, kad gautųsi plonas grunto sluoksnis. Purkštuvu parametrai: purškimo kampas 60°; purkštukai 0,74 mm; slėgis 50 bar.

PIV gipso skiedinio grupės ir naudojimui paruoštas tinkas:

Gruntuojama „Caparol-Haftgrund EG“ arba „Caparol SamtGrund“. Gipso tinkas su sukepusiu paviršiumi nušlifuojamas ir, nuvalius dulkes, nugaruntuojamas „Caparol–Tiefgrund TB“.

Gipso plokštės:

Įgeriančios plokštės gruntuojamos „OptiSilan Tiefgrund“ arba „Caparol-Tiefgrund TB“. Tankios, lygios plokštės gruntuojamos sukibtį gerinančiu gruntu „Caparol-Haftgrund EG“ arba „Caparol SamtGrund“.

Gipskartonio plokštės:

Aštrūs glaisto kraštai nušlifuojami. Minkštos ir nušlifotos gipsinio glaisto vietos sutvirtinamos „Caparol-Tiefgrund TB“. Gruntuojama „Caparol–Haftgrund EG“ (grūdėtas) arba „SamtGrund“ (lygus). Įgeriančios plokštės gruntuojamos „OptiSilan Tiefgrund“ arba „CapaSol-Konzentrat“, atskiedus vandeniu, santykiu 1:3. Plokštės, į kurių sudėtį įeina vandenyje tirpios, dažančios, blunkančios medžiagos, gruntuojamos „Caparol-AquaSperrgrund“.

PII ir PIII skiedinio grupių tinkas:

Tvirti, normaliai įgeriantys tinko paviršiai dengiami be išankstinio paruošimo. Stambiai akyti, byrantys, įgeriantys tinko paviršiai gruntuojami „OptiSilan Tiefgrund“ arba „CapaSol RapidGrund“. Koncentratą skiesti vandeniu, santykiu 1:3.

Betonas:

Pašalinami medžiagos likučiai, o taip pat tepančios ir byrančios dalelės.

Akytasis betonas:

Gruntuojama „Capro-TiefgrundTB“, atskiedus vandeniu santykiu 1:3.

Silikatinių plytų ir paprastų plytų mūras:

Dengiamas be išankstinio apdorojimo.

Apkrovą išlaikantys sluoksniai:

Matiniai, silpnai įgeriantys sluoksniai dengiami be išankstinio paruošimo. Blizgūs paviršiai ir emaliniais dažais padengti sluoksniai pašiurkštunami. Silpnai įgeriantys, lygūs paviršiai gruntuojami „Caparol Haftgrund EG“ arba „Caparol SamtGrund“ (priklauso, kokios faktūros norima).

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

Apkrovos neišlaikantys dispersinių, emalinių dažų ar sintetinės dervos tinko sluoksniai pilnai pašalinami. Neįgeriantys, lygūs paviršiai gruntuojami „Caparol-Haftgrund eg” arba „CapaGrund Universal”. Birūs, porėti, stipriai įgeriantys paviršiai gruntuojami „OptiSilan Tiefgrund” arba „CapaSol RapidGrund”.

Apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai pašalinami mechaniškai ir, nuvalius dulkes, gruntuojami „Caparol-Tiefgrund TB”.

Klijinių dažų sluoksniai:

Nuplaunami visiškai. Gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB”.

Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai ir spausti popieriniai tapetai:

Dengiami be išankstinio apdorojimo.

Atšokę tapetai:

Pašalinami visiškai. Nuplovus klijus ir makulatūrą, gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB”.

Pelėsių pakenkti paviršiai:

Pelėsių arba grybelių apnašos pašalinamos mechaniškai šlapiu šepetėliu, nuskutomos arba nugrądomos. Paviršiai nuplaunami mikrobiocidiniu tirpalu „Capatox” ir paliekami gerai išdžiūti. Gruntuojama priklausomai nuo pagrindo rūšies ir savybių. Stipriai pakenktų paviršių viršutinis sluoksnis dengiamas „Indeko-W”, „Malerit-W” arba „Fungitex-W” dažais.

Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis:

Nikotino nešvarumai, suodžių arba riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu su buitėmis valymo priemonėmis ir paliekami gerai išdžiūti. Išdžiūvusios vandens dėmės nuvalomos sausu šepetėliu. Gruntuojama izoliuojančiu gruntu „Caparol AquaSperrgrund”.

Mediena ir medžio dirbiniai:

Padengiami „Caparol Capacryl” emaliniais dažais vandens pagrindu.

Mažos išdaužos, įtrūkiai:

Po atitinkamo pirminio apdorojimo ištaisomi glaistu „Caparol-Akkordspachtel” pagal instrukciją ir, jei reikia, nugruntuojami.

Dengimo būdas

Dengiama teptuku, voleliu ar beoriu purkštuvu.

Beoris purškimas:

purškimo kampas: 50

purkštukai: 0,021-0,026

slėgis: 150–180 bar

Prieš dažant, gerai išmaišyti.

Dengiant pirmą sluoksnį, dažus galima skiesti ne daugiau kaip 2% vandens.

Viršutiniam sluoksniui naudoti neatskiestus dažus.

Po darbo įrankius išplauti vandeniu.

Sluoksnių sandara

■ **Gruntinis ir tarpinis sluoksnis:** „Caparol SamtGrund” arba „Caparol Samtex 3”, atskiedus iki 2% vandens.

■ **Baigiamasis sluoksnis:** „Caparol Samtex 3”, neskiesti.

Sąnaudos

Ant lygių paviršių ~ 90 ml/m² vienam sluoksniui. Ant šiurkščių paviršių atitinkamai daugiau.

Dengiant voleliu (plaukelių ilgis 12 mm) du sluoksniai - maždaug 180 ml/m².

Dengiant įgeriančius senų dispersinių dažų paviršius - apie 240 ml/m² (balti dažai- 2 dengiamumo klasė: 150-190 ml/m²).

Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Dengiant ir džiūstant aplinkos, pagrindo ir produkto temperatūra turi būti ne žemesnė nei + 5° C ir ne aukštesnė nei + 30° C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20° C ir santykinis drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta ir gali būti dengiamas kitas sluoksnis po 2 val. Džiūvimo trukmė priklauso nuo aplinkos temperatūros, santykinio oro drėgnumo, sluoksnio storio. Saugoti nuo per greito džiūvimo.

Nuorodos

Esamo dažų sluoksnio sukibties ir tvirtumo nustatymas: drėgnu voleliu padengti paviršius, palaukti kol dažai išdžius (vanduo išgaruos), tuomet ant paviršiaus užklijuoti apsauginę lipnią juostelę (prie drėgnos dangos juosta nelips), nuplėšti juostelę. Jei nuplėšiant juostelę paviršius nepažeidžiamas, jį galima dažyti. Jei reikia, prieš tai nugruntuoti. Jei užpylus vandens, jis greitai įsigeria į paviršius, būtina gruntuoti. Jei ant paviršiaus susidaro lašeliai, vanduo lėtai įsigeria, gruntuoti nereikia. Kad neatsirastų sandūrų, dengti nepertraukiamai "šlapias į šlapia" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto. Purškiant beoriu purkštuvu, dažus gerai išmaišyti ir perkošti. Naudojant „Caparol-Tiefgrund TB“, patalpose gali atsirasti tirpikliams būdingas kvapas, todėl būtina užtikrinti gerą vėdinimą. Patalpose, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo „AmphiSilan-Putzfestiger“ be aromatinių junginių. Ant tamsiomis spalvomis padengtų paviršių dėl mechaninės apkrovos gali atsirasti šviesių dryžių (rašymo efektas). Todėl tamsiems, apkrovų veikiamiems paviršiams rekomenduojama naudoti „Samtex 20“ dažus. Valant matinius paviršius, jie gali pradėti blizgėti. Tai ne produkto defektas, bet jo specifinė savybė.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvėpiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Medžiagos atliekos ir pakuotės tvarkomos pagal vietos, regiono, nacionalines ir tarptautines atliekų tvarkymo taisykles

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

A/a kategorija, leidžiamas LOJ kiekis- 30 g/l. Šiame gaminyje yra maks. 1 g/l (LOJ).

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Polivinilacetato derva, poliakrilato derva, kalcio karbonatas, titano dioksidas, silikatai, vanduo, priedai, konservantai.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Techninė informacija Nr. EX-D012D-OE - atnaujinta birželio 2020

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lääke tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt