


Techninė atmena SPRINTER

Informacija | Fasadų šiltinimo technika | 2018 spalį



Produktai drėgnam ir vėsiam metų laikui



Kam reikalinga SPRINTER receptūra?

Visuose duomenų lapuose ir atitinkamuose standartuose nurodoma, kad dirbant su šiltinimo sistemų (WDVS) produktais ir džiūstant padengtiems paviršiams, pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 5° C.

Deja dažnai darbų terminai spaudžia, visų tikslas- priduoti objektus iki metų pabaigos, nesvarbu, kokios esti klimato sąlygos. Todėl mes specialiai drėgnajam ir šaltajam metų laikui rekomenduojame žemiau išvardytus produktus, pagamintus pagal SPRINTER receptūrą.

Kadangi ir šios rūšies produktų fizikinių džiūvimo dėsnų ignoruoti negalima, būtina atkreipti dėmesį į šią informaciją.


Produktai drėgnam ir vėsiam metų laikui



Produktų, pagamintų pagal SPRINTER receptūrą, funkcija:

- Dėl specialių receptūros sudedamųjų dalių greitai susidaro paviršiaus plėvelė, kuri jau po 6-8 val., nelygu atmosferos sąlygos, suteikia paviršiui atsparumą nuo lietaus ir šalčio.
- Paviršiaus džiūvimas arba kietėjimas - kaip visada - vyksta garuojant vandeniui. Kuo aplinka vėsesnė ir drėgnesnė, tuo šis procesas ilgesnis (galima palyginti su ant virvės pakabintais džiūti skalbiniais).
- Medžiagos viduje esantis vanduo dėl greitai susidarančios plėvelės išgaruoja šiek tiek lėčiau (pudingo efektas). Tai visiškai normalu, kad tinko paviršius jau būna išdžiūvęs, o viduje vis dar minkštas arba, iškritus ryto rasai, drėgnas. Prireikus, paviršiai tuo laiku apsaugomi nuo mechaninio poveikio.
- Nereikėtų tikėtis, kad glaistas ir tinkai, pagaminti pagal SPRINTER receptūrą, visiškai išdžius per labai trumpą laiką ir nedelsiant bus galima dengti sekančius sluoksnius. Šiais produktais padengti paviršiai tik greičiau tampa atsparūs atmosferos veiksniams.

Produktai, pagaminti pagal SPRINTER receptūrą

	Produktas	Faktūra	Spalvinimas	Pakuotė
Organinė armavimo masė	Capatect ZF-Spachtel 699 SPRINTER			20 kg kibiras
Mineralinė armavimo masė	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M SPRINTER			25 kg maišas
Sukibtį gerinanti priemonė	Capatect Putzgrund 610 SPRINTER			20 kg kibiras
Organinis viršutinis tinkas	Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQG SPRINTER	K 20 K 30		25 kg kibiras
Mineralinis viršutinis tinkas	Capatect Mineralputz SPRINTER	K 20 K 30		25 kg kibiras

Techninė atmena SPRINTER

Informacija | Fasadų šiltinimo technika | 2018 spalį



Produktai drėgnam ir vėsiam metų laikui

Nuorodos, kaip dengti:

- Sudedamosios receptūros dalys, kurios skatina greičiau susidaryti plėvelei, pasižymi aitriu kvapu. Jis gali būti nemalonus, todėl būtina pasirūpinti geru vėdinimu.
- Pakuotes darbo pertraukų metu reikia uždaryti, kad nepasklistų lakiosios sudedamosios dalys ir indo paviršiuje nesudarytų plėvelės.
- Dėl greičiau susidarančios plėvelės konsistencija būna šiek tiek klampesnė ir laikas, per kurį reikia suteikti faktūrą - trumpesnis, negu dengiant įprastais produktais. Todėl naudoti tik tiek produkto, kiek spėsime padengti iki produkto rišimosi pradžios.
- Konsistenciją nustatoma skiedžiant nedideliu kiekiu vandens.
- Ideali dengimo temperatūra nuo +2° C iki + 8° C.
- Niekada nedengti, kai temperatūra žemesnė kaip +1° C ir oro drėgnumas didesnis kaip 95 %, nes tokiomis sąlygomis nepradės formuotis plėvelė. Nedengti, kai temperatūra aukštesnė kaip 15° C ir tiesioginės saulės spindulių įkaitintų paviršių, nes dėl per greitai susidariusios plėvelės nepavyks suteikti faktūros.
- Pakuotes laikyti vėsiai, bet ne šaltyje. Dengiant įkaitusią arba šiltai laikytą medžiagą gali sutrumpėti laikas iki rišimosi pradžios.
- Šarminis pagrindas neleidžia greičiau susidaryti plėvelei ant viršutinio tinko, todėl mineraline armavimo mase padengtą paviršių būtina gruntuoti „Putzgrund 610 SPRINTER“.
- SPRINTER medžiagos turi būti laikomos sausai bei vėsiai (žemesnėje nei + 15 ° C temperatūroje) ir sunaudojamos per šaltąjį metų sezoną. Galiojimo laikai nurodyti kiekvieno produkto techninėje informacijoje.
- Nemaišyti su standartiniais produktais arba produktais, pagamintais anksčiau pagal specialias receptūras. Atkreipkite dėmesį į trumpiausią produktų galiojimo laiką.

Ši techninė informacija buvo sudaryta remiantis dabartinėmis žiniomis ir mūsų įgyta patirtimi. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/ vartotojas neatleidžiamas nuo atsakomybės patikrinti produktus, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt
Internet: www.caparol.de · E-Mail: info@caparol.de

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne:
KundenServiceCenter
Telefon: 06154 71-71710 · Telefax: 06154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Mehr zu unseren weltweiten Standorten erfahren Sie unter www.caparol.de/standorte